



Siloxanputz K + R

Kratzputz Reibeputz

Werkstoff:

Wasserverdünnbarer Putz auf Siloxanbasis für außen mit algizider und fungizider Ausrüstung.

Anwendung:

Vorzugsweise auf Armierungsschichten der Probau WDV-Systeme sowie auf allen tragfähigen und fachgerecht vorbereiteten mineralischen Grundputzen, Kunstharzspachteln und Altanstrichen.

Eigenschaften:

Wetterbeständiger, hydrophober, wasserdampf- und CO₂-durchlässiger Oberputz. Lässt sich leicht verarbeiten. Gute Haftung auf allen mineralischen Untergründen und tragfähigen Altanstrichen.

Untergrund:

Gut abgebundene, trockene Armierungsschichten des Probau WDV-Systems sowie auf fachgerecht vorbereiteten mineralischen Grundputzen, Kunstharzspachteln und Altanstrichen.

Verarbeitungstemperatur:

Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, des Probau Siloxanputzes und des Untergrundes nicht unter + 5° C absinken. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, bei starkem Wind oder hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten.

Verarbeitung:

Mit der Stahltraufel gleichmäßig auf Kornstärke aufziehen. Je nach gewünschter Struktur mit Kunststofftraufel, Moosgummi-Holzscheibe oder EPS-, PU-Reibe gleichmäßig abscheiben und strukturieren. Siloxanputz R nur rund, waagrecht oder senkrecht strukturieren.

Die Trocknungsdauer beträgt je nach Schichtstärke und Witterung ca 6 bis 12 Stunden. Hohe Luftfeuchte und niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung erheblich.

Hinweis: Auf einer Fläche dürfen nur Lieferungen mit der gleichen Ansatznummer verarbeitet werden. Die Verbrauchsangaben sind Richtwerte.

Verbrauch:

Kratzputz Korn 2: ca. 2,5-3,0 kg/m²
Kratzputz Korn 3: ca. 3,5-4,0 kg/m²

Reibeputz Korn 2: ca. 2,5-3,0 kg/m²
Reibeputz Korn 3: ca. 3,3-3,7 kg/m²

Farbton:

- Weiß
- Eingefärbt nach Probau Farbtonkarte

Entsorgung:

Nur restentleerte Verpackung zum Recycling geben. Information ggf. vom örtlichen Entsorger einholen.

Stand: Januar 2006

Weitere Auskünfte durch:
PROBAU-Service-Hotline:

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

0800 / 3905000