



Außenspachtel

Leicht verarbeitbarer Zementspachtel zum Glätten von Unebenheiten und zum Schließen von Löchern und Ausbrüchen. Innen und außen verarbeitbar.

Verwendungszweck:

Außenspachtel ist geeignet als Glättspachtel auf allen mineralischen Untergründen, zum Ausbessern und Verfüllen von Löchern und Ausbrüchen und zum Verschließen von Rissen im Innen- und Außenbereich. Darüber hinaus eignet er sich zum Montieren von Halterungen, zum Basteln und Modellieren.

Werkstoff:

Außenspachtel ist ein hochwertiger Glätt- und Verfüllspachtel. Er ist zementgebunden, hydraulisch erhärtend und chromatarm gemäß TRGS 613.

Untergrund:

Der Untergrund muss fest, tragfähig sauber sowie fett- und staubfrei sein. Lose, nicht haftende Teile sind zu entfernen. Vor Verarbeitung Untergründe annässen. Stark saugende Flächen sind vorab mit Haftemulsion zu streichen.

Verbrauch:

Pro Millimeter Auftragsdicke werden je m² Fläche ca. 1,4 kg Trockenmörtel benötigt. Der Verbrauch variiert je nach Untergrundbeschaffenheit und Auftragsdicke.

Verarbeitungs-/Erhärtungszeiten:

Die Verarbeitungszeit bei + 20° C beträgt ca. 2 Stunden. Zur vollständigen Aushärtung benötigt der Spachtel pro mm Auftragsdicke einen Tag.

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Lieferform:

5-kg-Beutel
10-kg-Beutel

Verarbeitung:

Der Außenspachtel wird in ca. 2,5 l sauberes Wasser bei 5 kg Außenspachtel eingestreut und unter ständigem Rühren mittels Kelle oder Bohrmaschine zu einer breiigen, knollenfreien Masse angerührt. Der Auftrag erfolgt sofort nach dem Anmischen mit einer Kelle oder einem Spachtel. Übergänge sind mit einem feuchten Pinsel zu verstreichen. Es sollte nur soviel Material angerührt werden, wie in ca. 2 Stunden verarbeitbar ist. Nach Erhärtung des Spachtels lässt sich dieser dübeln.

Die Verarbeitung sollte nicht bei Luft- und Unterrundtemperaturen unter + 5 ° C erfolgen. Den frischen Spachtel vor zu raschem Wasserentzug (z. B. Vermeidung von Zugluft und Sonneneinstrahlung), Frost und Niederschlag schützen.

Zusammensetzung:

Zement, Zuschläge, Zusatzstoffe

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Hinweise auf der Verpackung beachten.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2006

Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline:

0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG

Postfach 100561

D-68005 Mannheim