



Blitzzement

Nach wenigen Minuten belastbarer Zement für die schnelle Reparatur und Sofortmontage. Innen und außen verarbeitbar.

Verwendungszweck:

Zum schnellen und sicheren Verdübeln und Befestigen von z.B. Regalen, Dübeln, Lampen sowie für eilige Reparaturarbeiten an Beton. Auch zum Stopfen von Wasserdurchbrüchen in Wänden einsetzbar.

Werkstoff:

Blitzzement ist ein hochwertiger schnell abbindender Zement. Er erreicht eine hohe Festigkeit und ist in wenigen Minuten belastbar. Nach Aushärtung ist der Blitzzement wasserfest und frostbeständig. Dieses Produkt ist chromatarm gemäß TRGS 613.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, tragfähig, saugfähig und griffig sein. Lose Teile entfernen. Den Untergrund nach Vorbehandlung reinigen. Gut vornässen.

Verbrauch:

Der Verbrauch richtet sich nach dem jeweiligen Anwendungsfall.

Verarbeitungs-/Erhärtungszeiten:

Die Verarbeitungszeit bei + 20°C beträgt ca. 3–8 Minuten. Bereits nach wenigen Minuten ist der Blitzzement belastbar.

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Lieferform:

1-kg-Becher
5-kg- und 10-kg-Beutel

Verarbeitung:

Blitzzement in einem Gummibecher o. ä. möglichst zügig in abgemessener Wassermenge (ca. 0,18 l/kg) einrühren bis eine knotenfreie und homogene Masse entsteht. Untergründe sind vorzunässen. Blitzzement in die vorgesehenen Löcher hineindrücken und Dübel sofort in die endgültige Position bringen. Beim Einbringen des Blitzzementes ist auf eine hohlraumfreie Verarbeitung zu achten. Im Außenbereich verarbeiteten Blitzzement vor eindringender Feuchtigkeit z. B. durch Abdeckungen schützen. Nicht mehr Blitzzement anrühren als in der

angegebenen Zeitspanne verarbeitet werden kann. Angesteifter Zement sollte nicht mehr verwendet werden. Blitzzement darf nicht in Kontakt mit Nicht-Eisen-Metallen wie Zink, Blei, Kupfer und Aluminium (Korrosionsgefahr) gebracht werden.

Arbeiten nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5°C ausführen.

Zusammensetzung:

Zement, Zusatzstoffe

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Hinweise auf der Verpackung beachten.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2006

Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline:

0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG

Postfach 100561

D-68005 Mannheim