



## Schnellkleber

Hochwertiger, schnell abbindender Fliesenkleber für Wand- und Bodenfliesen. Innen und außen verarbeitbar.

### Verwendungszweck:

Schnellkleber eignet sich für die Verklebung von Fliesen, Platten, Mosaik, Steingut, Spaltplatten, Klinkerplatten und Naturstein (außer Marmor) auf Beton, Putz, Estrich, Mauerwerk und Klinker. Darüber hinaus ist er für die schnelle Verlegung und Reparatur keramischer Beläge auch in Kühlräumen und gewerblichen Nassräumen geeignet. Schnellkleber ist einsetzbar als Dünn- und Mittelbettmörtel im Innen- und Außenbereich.

### Werkstoff:

Schnellkleber ist ein hochwertiger, schnell abbindender Fliesenkleber. Er ist zementgebunden, hydraulisch erhärtend und zeichnet sich durch seine schnelle Begeh- und Verfugbarkeit aus. Nach Erhärtung ist der Fliesenkleber wasserfest, witterungs-, wärme- und frostbeständig. Schnellklebemörtel ist chromatarm gemäß TRGS 613.

### Untergrund:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen sein. Stark saugende Untergründe sind vorzunässen oder mit Haftemulsion vorzubehandeln. Farbbeschichtungen sind abzuschleifen oder abzubeizen und abzuwischen. Nicht geeignet sind unebene, flexible und durch Feuchtigkeit verformbare Bauteile, wie z. B. Holz und mürbe Putze.

### Verbrauch:

Der Verbrauch richtet sich nach Fliesenformat bzw. Auftragsdicke (Zahnung):

Format	Zahnung	Verbrauch
Fliesen	4 x 4 x 4 mm	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>
Profilierte Rückseite	6 x 6 x 6 mm	ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>
Als Mittelbettmörtel	8 x 8 x 8 mm	≥ 4 kg/m <sup>2</sup>

### Verarbeitungs-/Erhärtungszeiten:

Die Verarbeitungszeit bei +20°C beträgt ca. 30 Minuten. Je nach Temperatur ist der Fliesenbelag nach ca. 2 Stunden begeh- und verfugbar.

### Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

**Lieferform:**

10-kg-Sack

**Verarbeitung:**

Schnell-Klebemörtel mit ca. 2,5 l sauberem Wasser pro 10 kg-Gebinde unter ständigem Rühren zu einem knollenfreien Mörtel anmischen. Nicht mehr Mörtel anmischen als Fliesen in 30 Minuten verlegt werden können. Nach einer Reifezeit von ca. 5 Minuten nochmals aufrühren und anschließend verarbeiten.

Der Verlegemörtel wird mit einem geeigneten Zahnpachtel auf den Untergrund aufgetragen und gleichmäßig durchgekämmt, so dass eine vollflächige Verklebung gewährleistet ist. Die Flächen dürfen jeweils nur so groß sein, dass die Fliesen innerhalb der offenen Zeit – also vor der Hautbildung – in ein pastöses Klebebett eingelegt werden können. In den Fugen ausgetretenen Verlegemörtel sofort mindestens auf Fliesendicke auskratzen. Nach einer Abbindezeit von ca. 2 Stunden kann der Fliesenbelag verfugt werden.

Die Verarbeitung sollte nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5 °C erfolgen. Frisch verklebte Flächen vor zu raschem Wasserentzug (z. B. durch Sonneneinstrahlung oder Zugluft), Frost und Niederschlag schützen.

**Zusammensetzung:**

Zement, Zuschläge, Zusatzstoffe

**Hinweis:**

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Sicherheitshinweise auf dem Sack beachten.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2006

Weitere Auskünfte durch:

**Service-Hotline**

**0049 (0) 180/3 000 462**

**BAHAG AG**

**Postfach 100561**

**D-68005 Mannheim**