



Parkett-/Laminat-Fugendicht

Gebrauchsfertiger, silikonfreier, 1-komponentiger, schleifbarer Dichtstoff zur Abdichtung von Parkettfugen im Innenbereich.

Verwendungszweck:

Zum Abdichten von Anschlussfugen am Parkettboden, an Türzargen sowie Versiegelung von Parkettbewegungsfugen, Parkett-/Laminat-Fugendicht kann auch als Kleber für Holz und ähnlich saugende Untergründe verwendet werden.

Werkstoff:

Parkett-/Laminat-Fugendicht enthält kein Lösemittel und ist geruchsfrei. Härtet durch Verdunstung des Wassers aus. Die ausgehärtete Masse ist überstreichbar und kann mit handelsüblichen Parkettversiegelungsprodukten behandelt werden.

Untergrund:

Die Untergründe müssen sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Lose Bestandteile, alte Anstriche müssen vor Anwendung von Parkett-/Laminat-Fugendicht entfernt werden. Anstrichverträglichkeit mit verschiedenen Dispersionsbeschichtungen. Bei Verwendung von Parkett-/Laminat-Fugendicht als Kleber wird die Masse geradlinig, wellen- oder punktförmig aufgetragen. Die Saugfähigkeit des Untergrundes darf jedoch nicht abgesperrt werden.+

Verbrauch:

Eine Kartusche reicht für ca. 12 Meter bei einer 5 x 5 mm breiten und tiefen Fuge.

Verarbeitungs-/Aushärtungszeiten, -temperaturen:

Durchhärtung ca. 1 mm/Tag. Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung + 5 C bis + 40 C.

Temperaturbeständigkeit:

- 25 C bis + 40 C.

Lagerung:

Trocken, kühl und frostfrei; im original verschlossenen Gebinde.

Lieferform:

310-ml-Kartusche
ahorn
buche
eiche

Verarbeitung:

Kartuschenverschluss abschneiden, Düse aufschrauben und der Fugenbreite entsprechend abschneiden. Kartusche in Handdruck- bzw. Druckluftpistole einlegen. Nach dem Verfüllen die Oberfläche mit einem mit Seifenwasser befeuchteten Spachtel glätten. Als Glättmittel eignet sich Geschirrspülmitte 1 : 10 mit Wasser verdünnt.

Reinigen der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und Haushaltsreiniger reinigen.

Entsorgung:

Für Recycling restlos entleeren. Nur ein restentleertes Gebinde ist recyclingfähig.

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Hinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2006

Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline:

0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG

Postfach 100561

D-68005 Mannheim