



Bitumen-Voranstrich

Lösemittelhaltiger, dünnflüssiger Bitumen-Voranstrich zur Grundierung auf saugfähigen, mineralischen Untergründen.

Verwendungszweck:

Bitumen-Voranstrich ist im Außenbereich auf allen mineralischen Untergründen als Vorbehandlung anwendbar. Zur Vorbeugung und Haftverbesserung für nachfolgende Beschichtungen wie Bitumen-Dachlack, Bitumen-Isolieranstrich oder Bitumen-Kaltklebemasse auf Blech, Holz und Bitumen-Bahnen einsetzbar.

Werkstoff:

Bitumen-Voranstrich ist ein hochwertiger, geruchsschwacher, lösemittelhaltiger Bitumen-Anstrich. Gut haftend, dünnflüssig.

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, oberflächentrocken, sauber und frei von Verunreinigungen aller Art sein. Lose Teile sind zu entfernen. Putze müssen rau abgerieben und nicht geglättet werden. Nicht geeignet für die Anwendung auf Polystyrol.

Verbrauch:

Bitumen-Voranstrich ist gebrauchsfertig. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes werden ca. 150ml/m² benötigt.

Verarbeitungs-/Erhärtungszeiten:

Nach ca. 4 Stunden ist der Anstrich regenfest. Die Durchrocknungszeit beträgt ca. 24 Stunden. Temperaturbereich bei der Verarbeitung: >0°C bis +35°C.

Lagerung:

Trocken und im original verschlossenen Gebinde.

Lieferform:

5-l- und 10-l-Gebinde

Verarbeitung:

Bitumen-Voranstrich in einem Arbeitsgang mit Rolle oder Bürste o. ä. auf den vorbereiteten Untergrund auftragen. Nachfolgende Beschichtungen sind erst nach dem Durchrocknen des Bitumen-Voranstriches (ca. 24 Stunden) aufzutragen. Nach ca. 4 Stunden ist der Voranstrich regenfest.

Die Verarbeitung sollte nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter 0°C erfolgen. Frisch aufgetragenen Anstrich vor Regen schützen.

Bei der Verarbeitung für ausreichende Belüftung sorgen. Intensives Einatmen oder Dämpfe vermeiden. Nicht in Kanalisation oder ins Grundwasser gelangen lassen.

Zusammensetzung:

Bitumen, Haftmittel, organische Lösemittel.

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Hinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2006

Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline:

0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG

Postfach 100561

D-68005 Mannheim