



## Premium Leichtkleber

Sehr ergiebiger, hoch vergüteter und vielseitig einsetzbarer Flexkleber für Wand- und Bodenfliesen. Extrem leicht verarbeitbar. Für Innen und außen geeignet.

### Verwendungszweck:

Premium Leichtkleber eignet sich zum Verlegen von Fliesen (auch Großformat) und Platten aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug sowie Spaltplatten, Kleinmosaik, Riemchen, Leichtbau- und Hartschaumplatten und verfärbungsunempfindlichen Naturstein im Innen- und Außenbereich. Premium Leichtkleber klebt auf Beton, Putz, Estrich, Anhydritestrich, Mauerwerk, Gipsbau und Gipskartonplatten, Leicht- und Gasbeton. Er ist auch geeignet für Problemuntergründe, die Spannungen oder leichten Schwingungen ausgesetzt sind wie z. B. Heizestriche, Flächen auf Balkonen und Fassaden.

### Werkstoff:

Premium Leichtkleber ist ein hochwertiger, hochflexibler und besonders leichter Flexkleber. Er ist zementgebunden, spannungsausgleichend und verformungsfähig und zeichnet sich durch lange Offenzeit und leichte Verarbeitbarkeit aus. Zudem ist der Premium Leichtkleber nach Erhärtung wasserfest, witterungs-, wärme-, und frostbeständig. Er entspricht der Klasse C 2 TE gem. DIN EN 12004. Premium Leichtkleber ist chromatarm gemäß TRGS 613.

### Untergrund:

Premium Leichtkleber klebt auf allen festen, tragfähigen, formstabilen und staubfreien Untergründen. Die Oberfläche soll eben, anstrichfrei und saugfähig sein. Schmutz, Öl, Farbbeschichtungen und lose Teile sind zu entfernen. Bei sehr saugfähigen Untergründen wie Porenbeton, Gipsdielen, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten sowie Estrichen aus Magnesit/Anhydrit ist eine Vorbehandlung mit einer geeigneten Grundierung notwendig. Unebenheiten des Untergrundes können mit dem Premium Leichtkleber ausgeglichen werden.

### Verbrauch:

Der Verbrauch richtet sich nach Fliesenformat bzw. Auftragsdicke (Zahnung):

Format	Zahnung	Verbrauch
Mosaik	4 x 4 x 4 mm	ca. 1,0 kg/m <sup>2</sup>
Wandfliesen	6 x 6 x 6 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>
Großformate und Bodenfliesen	8 x 8 x 8 mm	ca. 2,0 kg/m <sup>2</sup>

**Verarbeitungs-/Erhärungszeiten:**

Die Verarbeitungszeit bei + 20°C beträgt ca. 4 Stunden. Die Fliesenbeläge sind nach 12 Stunden begehbar, im Wandbereich nach 12 Stunden und im Bodenbereich nach 24 Stunden verfügbare.

**Lagerung:**

Trocken und sachgerecht.

**Lieferform:**

20-kg-Sack

**Verarbeitung:**

Premium Leichtkleber mit sauberem Wasser im Mischungsverhältnis von ca. 10-10,5 l pro 20 kg-Gebinde unter ständigem Rühren zu einem knollenfreien Mörtel anmischen. Nach ca. 3 Minuten Reifezeit nochmals durchrühren und auf die gewünschte Konsistenz einstellen. Nicht mehr Mörtel ansetzen als in ca. 4 Stunden verarbeitet werden kann.

Der Klebemörtel wird mit einem geeignetem Zahnpachtel auf den Untergrund aufgetragen und gleichmäßig durchgekämmt, so dass eine vollflächige Verklebung gewährleistet ist. Die Flächen dürfen jeweils nur so groß sein, dass die Fliesen innerhalb der offenen Zeit – also vor der Hautbildung – in ein pastöses Klebebett eingelegt werden können. Im Dauernass-Bereich wie Schwimmbad oder auch Terrasse, Balkon oder Fassade und bei der Verklebung von Leichtbau- und Hartschaumplatten ist auf eine hohlraumfreie Verlegung zu achten. Dafür muss der Kleber auch auf die Rückseite der Platten bzw. Fliesen aufgetragen werden (buttering-floating). Bei der Verlegung auf Heizstrichen muss die Fußbodenheizung mind. ein Tag vor Verlegung abgeschaltet werden und darf erst nach Erhärtung des Klebers wieder eingeschaltet werden.

Die Verarbeitung sollte nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5 °C erfolgen. Frisch verklebte Flächen vor zu raschem Wasserentzug (z. B. durch Sonneneinstrahlung oder Zugluft), Frost und Niederschlag schützen.

**Zusammensetzung:** Zement, Zuschläge, Zusatzstoffe

**Hinweis:**

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Sicherheitshinweise auf dem Sack beachten.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: September 2006

Weitere Auskünfte durch:

**Service-Hotline**

0049 (0) 180/3 000 462