



## Bitumen-Isolieranstrich

Lösemittelhaltiger, kaltflüssiger Bitumenanstrich zum Schutz von Beton, Putz und Mauerwerk.

### Verwendungszweck:

Bitumen-Isolieranstrich ist geeignet als Abdichtungsanstrich auf Beton, Putz und Mauerwerk im erdberührten Bereich. Zum Schutz und zur Pflege auch auf Bitumenbahnen, Holz und Eisen einsetzbar.

### Werkstoff:

Bitumen-Isolieranstrich ist ein hochwertiger, einkomponentiger, lösemittelhaltiger Bitumen-Anstrich. Gut deckend und leicht verarbeitbar. Der Anstrich ist beständig gegen übliche im Erdreich vorkommende aggressive Stoffe sowie gegen betonschädliche Wasser, verdünnte Säuren und Laugen, Dämpfe und Rauchgase.

### Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, oberflächentrocken, sauber und frei von Trennschichten (Farbanstriche, Schalöl etc.) sein. Lose Teile sind zu entfernen. Putze müssen rau abgerieben und nicht geglättet werden. Nicht geeignet für die Anwendung auf Polystyrol.

### Verbrauch:

Bitumen-Isolieranstrich ist gebrauchsfertig. Je Anstrich werden ca. 250 ml/m<sup>2</sup> benötigt.

### Verarbeitungs-/Erhärtungszeiten:

Nach ca. 3 Stunden ist der Anstrich regenfest. Die Durchrocknungszeit beträgt ca. 24 Stunden. Temperaturbereich bei der Verarbeitung: >0°C bis +35°C.

### Lagerung:

Trocken und im original verschlossenen Gebinde.

### Lieferform:

5-l- und 10-l-Eimer

### Verarbeitung:

Bei saugenden Untergründen die Fläche vorab mit lösemittelhaltigem Bitumen-Voranstrich grundieren. Nach Durchrocknung des Voranstrichs (ca. 12 Stunden) den Isolieranstrich mit einer Rolle oder Dachdeckerbürste je nach Anwendungsfall bis zu 3-mal auftragen. Dabei jeden Anstrich bis zu 24 Stunden durchrocknen lassen. Nach ca. 3 Stunden ist der Anstrich regenfest. Den Isolieranstrich beim Verfüllen des Arbeitsraumes durch geeignete Maßnahmen vor

Beschädigung schützen. Dabei keine punktförmige Belastung erzeugen. Als Verfüllmaterial nicht bindige Böden verwenden. Geröll und Bauschutt sind als Verfüllmaterial ungeeignet. Die Verarbeitung sollte nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter 0°C erfolgen. Frisch aufgetragenen Anstrich vor Regen schützen. Bei der Verarbeitung für ausreichende Belüftung sorgen. Intensives Einatmen der Dämpfe vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder ins Grundwasser gelangen lassen.

**Zusammensetzung:**

Bitumen, Haftmittel, organische Lösemittel.

**Hinweis:**

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Hinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2006

Weitere Auskünfte durch:

**Service-Hotline:**

**0049 (0) 180/3 000 462**

**BAHAG AG**

**Postfach 100561**

**D-68005 Mannheim**