



Duschdichtanstrich

Eigenschaften:

Duschabdichtung ist eine lösungsmittelfrei, gebrauchsfertige, streich-, roll- und spachtelfähige Abdichtungsmasse. Duschabdichtung ist im abgeordneten Zustand wasserundurchlässig und silikonverträglich. Bei der Verarbeitung geruchsneutral und schnell trocknend.

Anwendungsgebiete:

Zur fachgerechten Flächenabdichtung unter Fliesen und Plattenbelägen im Sanitär- und Feuchtraumbereich, auf der wasserzugesetzten Seite.

Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur:	mind. + 5 °C
Trockenschichtstärke:	0,8 mm
Nassschichtstärke:	1,1 mm

Trockenzeit:

Die Trocknungszeit beträgt bei + 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % ca. 2 Stunden.

Untergrund:

Der Untergrund muss fest, tragfähig und eben sowie frei von Öl, Fett, Staub und durchgehenden Rissen sein. Saugende Untergründe (Duschabdichtung 1:1 mit Wasser verdünnt) vorstreichen. Unebenheiten in Untergrund dürfen auf keinen Fall mit Duschabdichtung ausgeglichen werden, sie sind vor der Ausführung der Abdichtung mit Beton- und Reparaturspachtel zu egalisieren. Das Eindringen von Wasser auf der rückwärtigen Seite der Abdichtung ist zu vermeiden.

Verarbeitung:

Duschabdichtung vor Gebrauch gut aufrühren und mittels Kunststoff- oder Lammfellroller, Pinsel oder Quast in zwei bis drei Schichten satt und gleichmäßig auftragen. Der Verbrauch liegt bei ca. 300-600 g je Schicht. Jede Schicht muss trocknen bevor die nächste aufgebracht wird. In rissgefährdeten Bereichen wie Wandecken, Wand- und Bodenanschlüssen, Rohrdurchführungen usw. empfiehlt es sich Duschdichtband und/oder Wandrohrmanschetten einzuarbeiten.

Hinweis für Folgearbeiten:

Nach einer Trockenzeit von ca. 2 Stunden können keramische Beläge mit Flexkleber auf Duschabdichtung aufgebracht werden.

Verbrauch:

Je nach Beschaffenheit der Oberfläche ca. 1-2 kg/m² (2- bzw. 3-maliger Anstrich).

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Werkzeuge und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung:

Kühl und frostfreier im Originalgebinde.

Lieferform:

4-kg-Eimer

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Bitte Sicherheitshinweise auf Eimer beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2006

Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline

0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG

Postfach 100561

D-68005 Mannheim