



## Silikon-Voranstrich

### **Verwendung:**

Verbessert die Haftung von Silikondichtmassen.

Arbeitsweise: Untergrund gründlich säubern. Auf tragfähige und trockene Fugenflanken Silikon-Voranstrich mit Pinsel satt und gleichmäßig auftragen. Nach einer Abluftzeit von 30 Minuten mit Silikondichtmasse verfugen. Nicht im Dauernassbereich einsetzen. Eigenversuche sind erforderlich.

### **Verbrauch:**

Ca. 200ml/m<sup>2</sup> Fugenflanke.

### **Gefahrenhinweis:**

Entzündlich. Enthält Isocyanate. Besondere Hinweise des Herstellers beachten. Nicht in Abwässer gelangen lassen. Von Kindern fernhalten.

### **Lagerung:**

Kühl und geschlossen.

### **Lieferform:**

100-ml-Gebinde

Vollkommen entleert der Entsorgung zuführen.

### **Hinweis:**

Sicherheitshinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2006

Weitere Auskünfte durch:  
**Service-Hotline:**

**0049 (0) 180/3 000 462**

**BAHAG AG**  
**Postfach 100561**  
**D-68005 Mannheim**