



## Modellgips

**Anwendung:** Zum Ausgießen und Erstellen von Modellen und Formen. Für Ausbesserungen an Stuckarbeiten. Für innen

**Untergrund:** Die zu vergipsende Stelle von Staub, Anstrichen und losen Teilen säubern und anschließend den Untergrund anfeuchten. Ggf. Formen mit Trennmitteln behandeln.

**Verarbeitung:** Die gewünschte Menge Pulver in Wasser einrühren bis eine knollenfreie Konsistenz erreicht wird. Für spachtelfähige Konsistenz ca. 160 g Modellgips auf 100 ml Wasser, für gießfähige Konsistenz ca. 145 g Modellgips auf 100 ml Wasser geben. Dann mit Spachtel oder Kelle sofort den Gips auftragen und glätten oder in Formen eingießen. Übergänge ggf. sogleich mit nassem Pinsel angleichen. Die Verarbeitungszeit von ca. 15 min. nicht überschreiten. Erhärtungsende nach ca. 60 min. Nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5 °C verarbeiten.

**Verbrauch:** je nach Modell- und Stuckform

**Lieferform:** 1,5 kg-Beutel, 5 kg-Beutel

**Lagerung:** Trocken und frostfrei.

**Hinweis:**

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Hinweise auf der Verpackung beachten.

Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2006

Weitere Auskünfte durch:  
**Service-Hotline:**

**0049 (0) 180/3 000 462**

**BAHAG AG**  
**Postfach 100561**  
**D-68005 Mannheim**