

Technische Daten:

Material	PE-LD
Dicke DIN 53370	ca. 0,3 mm
Folienbreite	115, 175, 240, 300, 365 mm
Farbe	schwarz opak
Dichte DIN 53479	ca. 0,94 g/cm ³
Zugfestigkeit längs DIN EN ISO 527-3	≥ 14 N/mm ² ≥ 210 N/50 mm
Zugfestigkeit quer DIN EN ISO 527-3	≥ 12 N/mm ² ≥ 180 N/50 mm
Reißdehnung längs DIN EN ISO 527-3	≥ 250%
Reißdehnung quer DIN EN ISO 527-3	≥ 300%
sd-Wert DIN EN ISO 12572	≥ 130 m
Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN ISO 12572	<0,28 g/m ² *d

PROBAU[®]

Mauersperrbahn

Die sichere Alternative zum Schutz von Wänden und zweischaligem Mauerwerk vor Feuchtigkeit



Weitere Informationen unter
www.probau-baustoffe.de

BAUHAUS

Wenn's gut werden muss.

421025/PT/0106



Mit

PROBAU®

**Wände und zweischaliges
Mauerwerk vor
Feuchtigkeit schützen**



Deshalb ist die **PROBAU®**-Mauersperrbahn die sichere Alternative

PROBAU®-Mauersperrbahn

- dauerhaft beständig gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- rutschfest durch die beidseitige Prägung
- durch die hohe Reißdehnung werden Setzrisse optimal überbrückt
- kältebruchsicher und hitzebeständig, keine Rissbildung bei der Verlegung
- einfaches Verlegen von der Rolle
- unverrottbar
- UV-stabilisiert