

Mit

PROBAU®

zum neuen Fußboden



für Schichtstärken
bis 10 mm,
für innen und außen

ACHTUNG:

Unebene und ungleichmäßig saugende Untergründe mit PROBAU Haftemulsion vorgrundieren. Wichtig ist, die folgende Beschichtung mit Fließspachtel in die noch mattfeuchte Emulsion einzuarbeiten.

In 12 Schritten zum Ziel:



1

Die Raumnot wird zur Tugend: Das ungenutzte Souterrain erfährt eine Renaissance – und wird zum großzügigen Büro umfunktioniert.



2

Den alten, unebenen und ungleichmäßig saugenden Betonuntergrund mit einem **Straßenbesen** von losen und sandenden Teilen reinigen.



3

Es werden an allen Wänden **Randstreifen** angebracht, die entweder geklebt oder getackert werden können.



4

Die auszugleichenden Höhenunterschiede mit Hilfe einer Schlauchwaage anzeichnen.



5

Die Fläche mit **PROBAU Haftemulsion** grundieren.



6

Nach ca. 30 Minuten wird in die noch mattfeuchte Emulsion **PROBAU Nivellierspachtel** eingearbeitet. Das Material wird in einem Mörtelkübel mit Hilfe eines Rührquirls angemischt.



7

Den angemischten Nivellierspachtel in einer Ecke beginnend auf die noch mattfeuchte Emulsion gießen.



8

Den Verlauf mit einem **Gummischer** unterstützen.



9

Den **PROBAU Nivellierspachtel** gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilen.



10

Mit einem **Straßenbesen** muss entlüftet werden, damit keine Blasen entstehen.



11

In kürzester Zeit ist die gesamte Fläche eben.



12

Nach Trocknung (ca. 24 h) Randstreifen abschneiden. Nach 3 Tagen können Fliesen verlegt werden, nach ca. 4 Wochen Parkett.

Das brauchen Sie:



Nivellierspachtel

Selbstverlaufende Ausgleichsmasse für Schichtstärken bis 10 mm. Für innen und außen.

Verbrauch:

Je nach Beschaffenheit von Untergrund und Auftragsstärke, z. B.:

Auftragsstärke	Verbrauch Trockenmörtel
3 mm	ca. 4,5 kg/m ²
5 mm	ca. 7,3 kg/m ²
10 mm	ca. 14,5 kg/m ²

Lieferform:

10-kg-Beutel, 20-kg-Sack, 25-kg-Sack



Haftemulsion

Zur Verbesserung von Haftung und Elastizität. Als Zusatz für zementgebundene Mörtel, Betone, Kleber, Putze o. Ä. Als Haftbrücke oder Grundierung.

Verbrauch:

Als Haftbrücke bzw. Grundierung ca. 0,2 l für ca. 1 m².

Lieferform:

1-l-Becher, 5-l-Eimer



Nivellierspachtel flexibel

Schnellhärtende, selbstverlaufende Ausgleichsmasse mit sehr hoher Flexibilität (auch für Holzuntergründe). Für Schichtstärken bis 10 mm. Für innen und außen.

Verbrauch:

Je nach Untergrund und Auftragsstärke, z. B.:

Auftragsstärke	Verbrauch Trockenmörtel
3 mm	ca. 4,5 kg/m ²
5 mm	ca. 7,3 kg/m ²
10 mm	ca. 14,5 kg/m ²

Lieferform:

10-kg-Beutel, 20-kg-Sack

Werkzeuge und Hilfsmittel

- Straßenbesen
- Randstreifen
- Schlauchwaage
- Farbrolle mit Stiel
- Bleistift
- Mörtelkübel
- Bohrmaschine mit Rührquirl
- Gummischieber
- Teppichmesser

Weitere Informationen unter

www.probau-baustoffe.com

Mit

PROBAU®

Betonböden egalisieren



Wenn's gut werden muss.