Joint large pour carrelage

Mortier-barbotine de jointoiement de haute qualité, résistant au gel, pour des joints de 4 à 20 mm de largeur. Peut être mis en œuvre à l'intérieur et à l'extérieur.

Domaine d'utilisation :
Le joint large pour carrelage s'utilise à l'intérieur et à l'extérieur et se prête au jointoiement de carrelages muraux et de sol en céramique, de mosaïques en verre ou autres, de carreaux en pierre naturelle à pores fermés, de plaques fendues, de briques en verre et autres matériaux à face apparente vitrifiée. Le joint large pour carrelage peut être utilisé pour des joints de 4 à 20 mm de largeur.

Matériau :
Le mortier joint large est un mortier-barbotine coloré de haute qualité. Il est lié au ciment et durcit hydrauliquement. Il a une faible teneur en chromates selon le règlement technique allemand concernant les produits dangereux TRGS 613.

Mise en œuvre :
Gâcher un sac de 10 kg de mortier joint large pour carrelage avec 2,2 l d'eau propre, tout en remuant constamment jusqu'à l'obtention d'un mortier sans grumeaux. Si nécessaire, doser encore pour obtenir la consistance souhaitée. Ne pas gâcher plus de mortier que pouvant être mis en œuvre en une heure environ.

Sur les carrelages de sol, appliquer le mortier transversalement par rapport au joint, en utilisant une raclette en caoutchouc. Jointoyer les carrelages muraux à l'aide d'une taloche de jointoiement. Une fois que le mortier a pris, éliminer l'excès de matière. Les restes de mortier doivent être éliminés à l'aide d'une éponge légèrement humide ou d'une taloche à éponge, en effectuant des mouvements circulaires. Après durcissement, polir l'ensemble du revêtement avec un chiffon doux et sec. Dans le cas d'une mise en œuvre au sol, la surface doit être saupoudrée de joint large pour carrelage sec immédiatement après l'application du mortier. Après le jointoiement, au bout de quelques minutes, la surface doit être lavée avec une éponge humide, puis polie.

Afin d'éviter les décolorations, les pierres naturelles et synthétiques absorbantes telles que, p. ex., le marbre cristallin, doivent être jointoyées avec le joint flexible pour pierres naturelles.

Etant donné qu'il y a un risque de formation de résidus de mortier sur les surfaces poreuses et les vitrifications mates, nous conseillons d'effectuer dans ce cas un essai de jointoiement.

Ne pas mettre en œuvre à des températures ambiantes et du support inférieures à 5 °C. Protéger le revêtement venant d'être jointoyé contre une déshydratation trop rapide (éviter par exemple les courants d'air ou l'exposition au soleil), le gel et les précipitations.

Les joints de dilatation et de mouvement doivent être remplis de masses de jointoiement à élasticité permanente, p. ex. du silicone.

Temps de mise en œuvre / de durcissement :
Le temps de mise en œuvre à +20 °C est de 1 à 2 heures environ.
En fonction de la température, les carrelages posés seront praticables au bout de 24 heures environ.

Joint large pour carrelage

Consommation :
La consommation dépend du format des carrelages et de la largeur des joints.

Format du carrelage	Largeur du joint x profondeur du joint	Consommation en kg/m²	Le contenu du sac (10 kg) suffit pour
200 x 200 mm	5 x 5 mm	env. 0,7	14,0 m²
200 x 200 mm	10 x 5 mm	env. 1,3	7,5 m²
200 x 200 mm	10 x 10 mm	env. 2,5	4,0 m²
300 x 300 mm	5 x 5 mm	env. 0,5	20,0 m²
300 x 300 mm	10 x 5 mm	env. 1,0	10,0 m²
300 x 300 mm	10 x 10 mm	env. 2,0	5,0 m²

Support :
Le support doit être bien sec avant le jointoiement. Les joints doivent être grattés et libérés du mortier de pose ou de la colle. Les revêtements absorbants doivent être légèrement préhumidifiés. Les supports ayant des pouvoirs d'absorptions différents et les joints de largeur et de profondeur différentes peuvent conduire à la formation de taches. Le joint large pour carrelage ne doit être utilisé que sur des carrelages à pores fermés.

Si la colle de carrelage durcit normalement, le joint large pour carrelage peut être mis en œuvre au plus tôt au bout de 2 jours, au bout de 24 heures environ dans le cas d'une colle flexible et, dans le cas d'une colle rapide, au bout de 2 heures environ.

Stockage : à sec et conformément aux prescriptions.

Composition : ciment, additifs, adjuvants.

Conditionnement :
anthracite : sachet de 10 kg
gris : sachet de 10 kg, sac de 20 kg
gris argent : sachet de 10 kg

Remarque :
Les caractéristiques techniques se rapportent à 20 °C et à une humidité relative de l'air de 65 %. Respecter les consignes figurant sur l'emballage.

Ce produit contient du ciment et présente une réaction alcaline à l'humidité/l'eau. Une protection de la peau et des yeux est donc indispensable. En cas de contact avec la peau, toujours rincer abondamment à l'eau propre. En cas de contact avec les yeux, consulter immédiatement un médecin. Cf. également les informations imprimées sur le sac.

Les indications se basent sur de nombreux essais et sur une longue expérience pratique. Elles ne sont cependant pas valables pour chaque cas particulier. C'est la raison pour laquelle nous conseillons d'effectuer le cas échéant des essais d'application. Sous réserve de modifications techniques impliquées par le perfectionnement. Pour le reste, nos conditions générales de vente s'appliquent.

Pour de plus amples informations, appeler le :
Service d'assistance téléphonique : 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Berne

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb