

## Bitumenski pripremni premaz

Rijedak bitumenski pripremni premaz koji sadrži otapala, za temljeno premazivanje na mineralnim podlogama koje upijaju.

**Svrha uporabe:**

Bitumenski pripremni premaz PROBAU spreman je za uporabu i primjenjiv na svim mineralnim podlogama kao priprema. Primjenjiv za zaštitu i poboljšano prianjanje sljedećih slojeva kao što su bitumenski krovni lak, bitumenski izolacijski premaz ili bitumenska masa za hladno lijepljenje na limu, drvu i bitumenskim ljepenkama.

**Materijal:**

Bitumenski pripremni premaz PROBAU rijedak je, visokokvalitetan bitumenski premaz slaba mirisa koji dobro prianja i sadrži otapala.

**Podloga:**

Podloga mora biti nosiva, suhe površine, čista i bez bilo kakvih nečistoća. Valja ukloniti otpuštene dijelove. Žbuka mora biti hrupava, a ne zaglađena. Nije prikladan za primjenu na polistirolu.

**Potrošnja:**

Ovisno o upijanju podloge potrebno je otprilike 150 ml/m<sup>2</sup>.

**Obrada:**

Bitumenski pripremni premaz PROBAU u jednom radnom koraku valjkom, četkom ili sl. nanesite na pripremljenu podlogu. Sljedeće slojeve valja nanjeti tek kada se bitumenski pripremni premaz osuši (otprilike 24 sata). Pripremni je premaz nakon otprilike 4 sata otporan na kišu.

Nemojte obrađivati kada je temperatura zraka, materijala i podloge manja od 0° C. Svježe naneseni sloj zaštitite od kiše. Pobrinite se za dovoljnu ventilaciju tijekom obrade. Izbjegavajte intenzivno udisanje para. Nemojte pustiti u kanalizaciju ili podzemne vode.

**Vrijeme obrade/stvrdnjavanja:**

Premaz je nakon otprilike 4 sata otporan na kišu. Vrijeme sušenja iznosi otprilike 24 sata. Područje temperature tijekom obrade: > 0 °C do +35 °C.

**Skladištenje:**

Čuvajte na suhom mjestu, na odgovarajući način.

**Sastav:**

Bitumen, sredstvo za prianjanje, organska otapala.

**Oblik isporuke:**

Kanta od 5 l, kanta od 10 l

## Bitumenski pripremni premaz

**Napomena:**

Tehnički podatci odnose se na relativnu vlažnost zraka od 20 °C/65 %.

Pridržavajte se napomena s ambalaže.

Upute su sastavljene na temelju opsežnih ispitivanja i iskustava iz prakse. Ne odnose se na svaki slučaj primjene. Stoga preporučamo da po potrebi provedete probnu primjenu. Pridržavamo pravo na tehničke izmjene u okviru daljnog razvoja. Za sve ostalo vrijede naši Opći uvjeti poslovanja.

**Ostale informacije:**

Telefonska podrška: 0049 (0) 180/3 000 462

**BAHAG AG**  
Postfach 100561  
D-68005 Mannheim

**BAUHAUS SCHWEIZ AG**  
Sägetstrasse 5  
CH-3123 Belp / Bern

**BAHAG AG**  
Postfach 4000  
A-4600 Wels

**BAUHAUS ZAGREB k.d.**  
Škorpikova 27  
HR-10000 Zagreb