

Fleksibilna masa za reške za pločice

Fleksibilna masa za reške, koja odbija vodu i prljavštinu, za reškanje keramičkih zidnih i podnih pločica. Idealno za zidne pločice koje upijaju. Vrlo fina površinska struktura. Za reške širine 2 – 12 mm. Za van i unutra.

Svrha uporabe:

Fleksibilna masa za reške za pločice prikladna je za reškanje keramičkih zidnih i podnih pločica, mozaika, staklenih cigli, keramike te fine kamenine, tankih građevinskih elemenata i pločica od prirodnog kamena zatvorenih pora. Idealno za zidne pločice koje upijaju.



Masa za reške ima prednost na površinama opterećenima vodom, primjerice u vlažnim i mokrim prostorijama, u području koje je trajno pod vodom, na balkonima i terasama. Idealna je za problematične podloge izložene laganim kretanjima (npr. toplinsko rastezanje) kao što su zidovi lake konstrukcije i grijani estrisi.

Materijal:

Fleksibilna masa za reške jest visokokvalitetan mort za reške koji odbija vodu i prljavštinu. Veže se cementom i stvrdnjava hidraulično. Zahvaljujući vrlo finoj površinskoj strukturi stvrdnuta masa za reške odbija vodu i prljavštinu, otporna je na habanje i vodu te otporna na sva uobičajena sredstva za čišćenje u kućanstvu. Premašuje zahtjeve CG2WA prema normi DIN EN 13888.

Podloga:

Podloga se prije reškanja mora osušiti. Reške valja izraditi i moraju biti slobodne od nakupljenog morta ili ljepila. Obloge koje upijaju lagano navlažite vodom. Podloge koje različito upijaju kao i reške različitih širina i dubina mogu uzrokovati nastanak mrlja. Obrađujte samo na pločicama zatvorenih pora.

Obrada fleksibilne mase za reške u slučaju ljepila za pločice koje se normalno stvrdnjava smije uslijediti najranije nakon 2 dana, u slučaju fleksibilnog ljepila nakon otprilike 24 sata, a u slučaju brzog fleksibilnog ljepila nakon otprilike 2 sata.

Potrošnja:

Potrošnja ovisi o formatu pločica i širini reški:

Format pločica	Širina reške x dubina reške	Potrošnja u kg/m ²	Sadržaj vreće (20 kg) dovoljan je za
15 x 15 mm	5 x 5 mm	oko 0,5	40,0 m ²
200 x 200 mm	5 x 5 mm	oko 0,7	28,0 m ²
200 x 200 mm	10 x 5 mm	oko 1,3	15,2 m ²
200 x 200 mm	10 x 10 mm	oko 2,5	8,0 m ²
300 x 300 mm	10 x 5 mm	oko 1,0	20,0 m ²
300 x 300 mm	10 x 10 mm	oko 2,0	10,0 m ²

Obrada:

Fleksibilnu masu za reške uz neprestano miješanje zamiješajte s otprilike 4,8 l (siva: oko 4,4 l) čiste vode na 20 kg smjese/oko 1,2 l (siva: oko 1,1 l) na 5 kg smjese/oko 0,5 l (siva: oko 0,45 l) na 2 kg smjese u mort bez grudica kako biste dobili željenu konzistenciju. Kako biste postigli željenu konzistenciju, po potrebi dodajte praha, ali nemojte zamiješati više morta nego što možete obraditi u 30 minuta.

Reške podnih pločica gumenim klizačem ukoso popunite masom, a zidne površine reškajte daskom za reškanje. Pomno ispunite šupljine. Nakon nanošenja morta uklonite višak materijala. Ostatke morta valja ukloniti kružnim pokretima lagano navlažene spužve ili ploče od spužve. Pri obradi poda površinu valja

Fleksibilna masa za reške za pločice

posipati suhim mortom za reške odmah nakon popunjavanja reški. Nakon metenja (nekoliko minuta kasnije) površinu valja oprati vlažnom spužvom te zatim ispolirati.

U slučaju poroznih površina i mat glazura preporučamo probno reškanje.

Nemojte obrađivati ako je temperatura zraka, materijala i podloge manja od +5 °C. Svježi mort zaštiti od prebrzog sušenja, mraza i padalina.

Dilatacijske reške zatvaraju se trajnoelastičnim brtvilima za reške, npr. silikonom.

Skladištenje:

Čuvajte na suhom mjestu, na odgovarajući način.

Sastav:

Cement, dodatci, aditivi.

Oblik isporuke:

siva:	vrećica od 2 kg, vrećica od 5 kg, vreća od 20 kg
manhattan:	vrećica od 2 kg, posuda od 5 kg
srebrnosiva:	vrećica od 2 kg, vrećica od 5 kg
bijela:	vrećica od 2 kg, vrećica od 5 kg, vreća od 20 kg
bež:	vrećica od 2 kg, vrećica od 5 kg
antracit:	vrećica od 2 kg, vrećica od 5 kg
smeđa:	vrećica od 2 kg, vrećica od 5 kg
karamel:	vrećica od 2 kg, vrećica od 5 kg
cementno siva:	vrećica od 2 kg, vrećica od 5 kg
bazalt:	vrećica od 2 kg, vrećica od 5 kg

Napomena:

Tehnički podatci odnose se na relativnu vlažnost zraka od 20 °C/65 %. Pridržavajte se napomena s vreće.

Ovaj proizvod sadrži cement i s vlagom/vodom reagira alkalno. Stoga zaštiti kožu i oči. U slučaju dodira temeljito isperite vodom. U slučaju dodira s očima odmah potražite liječnika. Vidi i otisak na vreći.

Upute su sastavljene na temelju opsežnih ispitivanja i iskustava iz prakse. Ne odnose se na svaki slučaj primjene. Stoga preporučamo da po potrebi provedete probnu primjenu. Pridržavamo pravo na tehničke izmjene u okviru daljnog razvoja. Za sve ostalo vrijede naši Opći uvjeti poslovanja.

Ostale informacije:

Telefonska podrška: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škopikova 27
HR-10000 Zagreb