Primer bituminoso

Primer bituminoso contenente solventi e liquido per la mano di fondo su fondi traspiranti e minerali.

Destinazione d'uso:
Il primer bituminoso PROBAU è pronto all'uso ed utilizzabile in ambienti esterni su tutti i fondi minerali come pretrattamento. Utilizzabile come prevenzione ed il miglioramento dell'aderenza per rivestimenti susseguenti quali pittura da tetto bituminosa, pittura isolante bituminosa o massa collante a freddo bituminosa su lamiera, legno e guaine bituminose.

Materiale:
Il primer bituminoso PROBAU è una pittura bituminosa liquida, ben aderente, di elevata qualità, quasi inodore e contenente solventi.

Fondo:
Il fondo deve essere resistente, asciutto in superficie, pulito e privo di impurità di qualsiasi tipo. Rimuovere le parti staccate. Gli intonaci devono essere sfregati in modo grossolano e non essere livellati. Non indicato per l'uso su polistirolo.

Consumo:
In base alla capacità assorbente del fondo sono necessari ca. 150 ml/m².

Lavorazione:
Applicare il primer bituminoso PROBAU in una sola passata con il rullo o la spazzola o sim. sul fondo pretrattato. I rivestimenti susseguenti devono essere applicati solo dopo l'asciugatura del primer bituminoso (ca. 24 ore). Dopo ca. 4 ore il primer è resistente alla pioggia.

Non eseguire il trattamento in presenza di temperature dell'aria, del materiale e del fondo inferiori a 0 °C. Proteggere la pittura appena applicata dalla pioggia. Durante la lavorazione provvedere ad una buona aerazione. Evitare i vapori o di respirare in modo intenso. Non disperdere nella canalizzazione o le acque sotterranee.

Tempi di lavorazione/indurimento:
Dopo ca. 4 ore la pittura è resistente alla pioggia. Il tempo di asciugatura è di circa 24 ore. Temperatura durante la lavorazione: >0 °C fino a +35 °C.

Conservazione:
Conservare in luogo asciutto ed a regola d'arte.

Composizione:
bitume, aderente, solventi organici.

Fornitura:
Secchio da 5 litri, Secchio da 10 litri

Primer bituminoso

Avvertenza:
I valori tecnici riportati si riferiscono a 20 °C / 65 % di umidità relativa dell'aria.

Rispettare le indicazioni riportate sulla confezione.

Quanto sostenuto si basa di controlli ed esperienze pratiche approfondite. Non sono validi per ogni caso di applicazione. Pertanto consigliamo di effettuare delle prove. Restano riservate le modifiche tecniche per lo sviluppo del prodotto. Per quant'altro sono da considerarsi valide le nostre condizioni commerciali generali.

Per ulteriori informazioni:
Linea riservata al servizio assistenza: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb