# Szpachla bitumiczna

Nakładana na zimno szpachla bitumiczna z zawartością rozpuszczalników do usuwania nieszczelności na dachach z pokryciem bitumicznym i blaszanym.

**Przeznaczenie:**
Szpachla bitumiczna PROBAU nadaje się do naprawiania uszkodzonych dachów z pokryciem bitumicznym i blaszanym na zewnątrz budynków. Do szpachlowania i uszczelniania m.in. przyłączy dachowych, spoin, świetlików. Do zasklepiania przepustów i przyłączy w obmurzu. Do uszczelniania powierzchni poziomych i pionowych.

**Materiał:**
Szpachla bitumiczna PROBAU to wysokogatunkowa, wzmocniona włóknem szklanym, jednoskładnikowa masa bitumiczna z zawartością rozpuszczalników. Wysoka przyczepność i stabilność. Łatwość użycia.

**Podłoże:**
Podłoże musi być twarde, mocne, nośne, suche na powierzchni, czyste i wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Usunąć luźne części. Nie nakładać na styropian.

**Zużycie:**
Szpachla bitumiczna PROBAU jest gotowa do użycia. Na każdy m² i mm grubości warstwy wymagane jest około 1,2 kg masy szpachlowej.

**Sposób użycia:**
Za pomocą szpachelki nałożyć powłokę z bitumicznej masy szpachlowej PROBAU o wymaganej grubości. Jeśli grubość powłoki jest większa niż 4 mm, pracować metodą wielowarstwową. Każda warstwa musi wyschnąć, zanim zostanie nałożona kolejna warstwa. W masie szpachlowej można ewentualnie zatopić plecionkę z włókna szklanego, jako uzbrojenie. Jeśli na starych pasach papy powstają pęcherzyki powietrza, rozciąć je na krzyż za pomocą noża i odgiąć pasy. Wysuszyć podłoże i nałożyć bitumiczną masę szpachlową PROBAU. Następnie wcisnąć pasy w masę i jeszcze raz zaszpachlować naprawione miejsce.

Nie nakładać przy temperaturze powietrza, materiału i podłoża wynoszącej poniżej 0 °C. Świeżo nałożoną masę chronić przed deszczem. Podczas nakładania zapewnić wystarczający przewiew. Unikać intensywnego wdychania oparów. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub wód gruntowych.

**Zakres temperatur podczas nakładania:**
> 0 °C do +35 °C.

**Składowanie:**
W suchym miejscu o dodatniej temperaturze, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

**Skład:**
Bitum, środek adhezyjny, organiczny rozpuszczalnik, włókna.

**Forma dostawy:**
Wiaderko 1 kg, wiadro 5 kg, 10 kg

**Uwaga:**
Dane techniczne dotyczą temperatury powietrza 20 °C i wilgotności względnej 65%.

# Szpachla bitumiczna

Stosować się do instrukcji podanych na opakowaniu.

Deklaracje oparte są na wielu badaniach i doświadczeniach praktycznych. Nie odnoszą się jednak do każdego przypadku zastosowania. W razie potrzeby należy zatem przeprowadzić próby zastosowania. Zastrzega się prawo dokonywania zmian technicznych w ramach doskonalenia produktu. Ponadto obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

**Dalszych informacji udziela:**
**Serwis: 0049 (0) 180/3 000 462**

**BAHAG AG**
**Postfach 100561**
**D-68005 Mannheim**

**BAUHAUS SCHWEIZ AG**
**Sägetstrasse 5**
**CH-3123 Belp / Bern**

**BAHAG AG**
**Postfach 4000**
**A-4600 Wels**

**BAUHAUS ZAGREB k.d.**
**Škorpi Kora 27**
**HR-10000 Zagreb**