Всё, что вам нужно:

Бетонная и ремонтная шпаклёвка

Для восстановления и ремонта повреждённых бетонных поверхностей, таких как отверстия, выбоины, изношенные ступени, повреждённые бетонные опоры, гаражные полы и др. Толщина слоя до 30 мм. Для наружных и внутренних работ. Морозостойкая после затвердевания. Пригодна для проезда и хождения.

Расход:
В зависимости от основания и толщины слоя, как шпатлёвочная масса:
Толщина слоя 5 мм = расход сухого раствора около 8,5 кг/м^2
Толщина слоя 10 мм = расход сухого раствора около 17,0 кг/м^2
Толщина слоя 15 мм = расход сухого раствора около 25,0 кг/м^2

Упаковка:
пакет 5 кг, мешок 20 кг

PROBAU®

PROBAU®

4 004637 974136

www.probau.eu

Восстановление бетонных ступеней

Строительные материалы PROBAU®
Фирменное качество для вашего дома

PROBAU предлагает широкий спектр продукции для домашних работ, ремонта и строительства. Профессионального качества, на которое вы всегда можете положиться.

СЕРВИСНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
0800 - 3905000
Бесплатный звонок понедельник-пятница с 9.00 до 18.00

BAUHAUS специалист для вашего дома!

Для лучшего вида и большей устойчивости

Nur im BAUHAUS®

Для крепких ступеней

Старые неровные бетонные лестницы не только внешне малопривлекательны, но и могут стать причиной несчастного случая из-за падения на них. С правильно выбранной продукцией PROBAU из вашего специализированного центра BAUHAUS вы всегда можете восстановить вашу бетонную лестницу.

Полезно знать: Если устанавливается опалубка или нужно создать уклон, то можно не пользоваться саморастекающимися выравнивающими смесями. Для этого применяется пластичная напольная шпаклёвка. Бетонная и ремонтная шпаклёвка PROBAU, усиленная волокнами, отличается высокой конечной прочностью. После затвердения она становится водостойкой и морозоустойчивой. Специальный совет: благодаря двойному применению бетонной и ремонтной шпаклёвки как адгезионного раствора и для выравнивания не требуется дополнительная грунтовка.

1 Требуется восстановление старой, неровной, изношенной бетонной лестницы.

2 Сначала тщательно очистите ступени. Удалите рыхлую и пескообразную грязь.

3 С помощью строительного правила определите разницу высот, требующую выравнивания.

4 Тщательно смочите ступени кистью-макловицей для связывания пыли и улучшения схватывания.

5 Затем жидко замесите **бетонную и ремонтную шпаклёвку PROBAU** так, чтобы её можно было наносить кистью как адгезионный раствор, и нанесите её на ступени вместо грунтовки.

6 Временная опалубка на ступенях способствует точному выполнению работ.

7 Затем перемешайте дрелью с миксерной насадкой **бетонную и ремонтную шпаклёвку PROBAU** в пластичную массу – на этот раз точно по указаниям на упаковке.

8 Равномерно разровняйте раствор стальной гладилкой ...

9 ... и загладьте его. Влажной малярной кистью или макловицей можно доработать углы и кромки.

10 И это всё: ваши старые ступени выглядят как новые.

11 Примыкающие поверхности можно намазать увлажнённой малярной кистью ...

12 ... или на большой площади - увлажнённой чистой щёткой.

Совет Проберта:

Это всё что потребуется вам для выполнения работ:

- веник
- щётка или макловица
- малярная кисть
- уровень
- строительное правило
- ведро для раствора
- дрель с миксерной насадкой
- стальная гладилка