

Colle extra plus 200 ml

Colle de haute qualité sans solvants, à base de dispersion acrylique, pour l'intérieur.

Domaine d'utilisation :

La colle extra plus PROBAU est destinée au collage de plinthes, de plaques de plâtre, de panneaux d'agglomérés, de placoplâtre, de polystyrène et de fibrociment.

Mise en œuvre :

1. Retirez le capuchon de fermeture.
2. Rompez la languette de sécurité.
3. Tournez la tête de dosage jusqu'à la pression souhaitée dans le sens MAX.
4. Pressez le levier de dosage pour extraire le matériau
5. Tournez dans le sens MIN après l'utilisation. Enlevez d'éventuels restes de produit de sur la pointe de la canule et reposez le capuchon de fermeture.

Appliquez la colle en bandes épaisses régulières ou en points. Commencez toujours par les coins et appliquez la colle le long des bords. En cas de collage surfacique, appliquez la colle en couche mince régulière sur une face, p. ex. avec une spatule dentée. Mettez le matériau directement en place et pressez-le fermement contre le support, ou tapotez. Vous devez éventuellement le soutenir ou le fixer.

Les températures basses et des supports humides retardent le durcissement.

Étant donné qu'il existe un grand nombre de possibilités d'application, des essais préliminaires sont indispensables. Enlevez immédiatement la colle excédentaire.

Sachez que les colles durcies ne peuvent plus être enlevées que mécaniquement.

Cela est également valable pour les outils.

Support :

Enlevez soigneusement du support/de la surface d'application les poussières, les parties détachées, les papiers peints, les graisses, la cire et les peintures non adhérentes. Rendez les surfaces lisses rugueuses, pré-traitez les surfaces très absorbantes telles que, par exemple, en crépis, béton, béton cellulaire, etc. avec un mélange de colle/eau avec un rapport de 1:5.

Remarque :

Afin de garantir le durcissement de la colle, soit le support, soit le matériau à coller doit être absorbant. Les matières plastiques anti-adhérentes telles que le polyéthylène, le téflon et les supports à base de bitume ne se prêtent pas en tant que surface d'application.

Températures de mise en œuvre :

De +5°C à +40°C (optimal +5°C à +20°C)

Résistance thermique :

De -20°C à +80°C environ.

Solidité max. finale :

Au bout de 72 heures environ

Adhérence initiale :

150 kg/m² environ

Comportement au feu :

Classe E



Colle extra plus 200 ml

Normes et contrôles :

GEV-Emicode EC 1plus

Pour de plus amples informations relatives à la déclaration de performance, voir www.probau.eu

Stockage :

Stocker à un endroit frais, sec et à l'abri du gel

Date limite de consommation :

Dans l'emballage d'origine non entamé pendant 18 mois à partir de la date de fabrication, voir les indications sur le cachet.

Conditionnement :

Cartouche de 200 ml, à presser

Couleur :

Blanc

Élimination :

Remettre exclusivement des récipients entièrement vidés au service de recyclage. Les restes de matériau peuvent être remis aux services de collecte des déchets spéciaux les plus proches. Code de déchet selon la directive AVV 080410.

Ingrédients :

Peut contenir des traces d'isothiazolinones. Peut provoquer des réactions allergiques. Conseil par notre service d'assistance téléphonique : +49 541 601-601. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Consignes de sécurité :

Le récipient est sous pression. Risque d'éclatement sous l'effet de la chaleur. Lorsqu'un avis médical est nécessaire, conserver le conditionnement ou l'étiquette sous la main. Lire l'étiquette d'identification avant l'utilisation. Conserver à l'abri de la chaleur, de surfaces brûlantes, d'étincelles, de flammes ouvertes et d'autres sources d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas percer ni brûler, même pas après utilisation. Protéger contre l'ensoleillement. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C/122°F. Conserver hors de la portée des enfants. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Remarque :

Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'erreurs techniques d'utilisation et leurs conséquences. Respecter les consignes figurant sur l'emballage.

Les indications reposent sur des essais d'envergure et de larges expériences pratiques. Elles ne sont cependant pas applicables à chaque cas particulier. C'est la raison pour laquelle nous conseillons d'effectuer le cas échéant des essais d'application. Sous réserve de modifications techniques impliquées par le perfectionnement. Pour le reste, nos conditions générales de vente s'appliquent.

Colle extra plus 200 ml

Pour toutes autres informations, veuillez contacter notre
Service d'assistance téléphonique 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb