

Klej Extra plus 200 ml

Wysokogatunkowy klej bez zawartości rozpuszczalników na bazie dyspersji akrylowej do stosowania wewnątrz budynków.

Przeznaczenie:

Klej PROBAU Extra plus nadaj się do przyklejania listew przypodłogowych oraz płyt gipsowych, wiórowych, gipsowo-kartonowych, styropianowych i gipsowo-włóknowych.

Sposób użycia:

1. Zdjąć zatyczkę.
2. Wyłamać zabezpieczenie.
3. Obrócić głowicę dozującą aż do wymaganego ciśnienia w kierunku MAX.
4. Nacisnąć dźwignię dozującą w celu wytłaczania materiału.
5. Po użyciu obrócić w kierunku MIN. Usunąć ewentualne pozostałości materiału z końcówki dyszy i założyć zatyczkę.

Klej nanosić równomiernie szerokimi pasmami lub punktami. Zawsze nanosić klej na narożach i wzdłuż krawędzi. Przy klejeniu powierzchniowym nanosić klej cienką warstwą równomiernie od jednej strony, używając np. szpachli zębatej. Od razu montować materiał i mocno go docisnąć lub dobić. Ewentualnie podeprzeć lub zamocować. Niskie temperatury i wilgotne podłoża opóźniają twardnienie. Ze względu na różnorodność zastosowań zawsze wymagany jest wcześniejszy test. Natychmiast usuwać nadmiar kleju. Stwardniałą masę kleju można usunąć wyłącznie metodami mechanicznymi. To samo dotyczy narzędzi.

Podłoże:

Dokładnie usunąć z podłoża i powierzchni przylegania pył, luźny materiał, tapety, tłuszcze, wosk i nieprzyczepne powłoki malarskie. Schropować gładkie powierzchnie, a silnie chłonne podłoża jak np. tynk, beton, beton komórkowy itp. zagruntować mieszaniną klejem z wodą w proporcjach 1 do 5.

Wskazówka: aby zagwarantować utwardzenie kleju, podłoża albo klejony materiał muszą być chłonne.

Antyadhezyjne tworzywa sztuczne jak np. polietylen czy teflon oraz podłoża zawierające bitum nie nadają się jako powierzchnie do klejenia.

Temperatury obróbki:

Od +5 °C do +40 °C (optymalna od +5 °C do +20 °C).

Odporność na temperaturę:

od ok. -20 °C do ok. +80 °C.

Maks. wytrzymałość końcowa:

po ok. 72 godzinach

Przyczepność początkowa:

około 150 kg/m²

Klasyfikacja ogniowa:

Klasa E

Normy i badania:

GEV-Emicode EC 1plus

Więcej informacji na temat deklaracji właściwości użytkowych można znaleźć pod adresem www.probau.eu



Klej Extra plus 200 ml

Magazynowanie:

w chłodnym i suchym miejscu o dodatniej temperaturze

Termin przydatności:

W nieotwartym oryginalnym opakowaniu 18 miesięcy od daty produkcji podanej na nadruku.

Opakowanie:

pojemnik ciśnieniowy 200 ml

Kolory:

biały

Utylizacja:

Do recyklingu oddawać tylko całkowicie opróżnione opakowania. Resztki materiału można oddawać do lokalnych placówek utylizacji odpadów niebezpiecznych. Klasyfikacja odpadów 080410

Składniki:

Może zawierać śladowe ilości izotiazolin. Może wywoływać reakcje alergiczne. Doradztwo i infolinia serwisowa: +49 541 601-601. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Przed użyciem przeczytać etykietę. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C (122 °F). Chronić przed dziećmi. Karta bezpieczeństwa produktu jest dostępna na żądanie.

Uwaga:

Nie ponosimy jakiegokolwiek odpowiedzialności za błędy w sztuce budowlanej i ich konsekwencje. Stosować się do instrukcji podanych na opakowaniu.

Deklaracje oparte są na wielu badaniach i doświadczeniach praktycznych. Nie odnoszą się jednak do każdego przypadku zastosowania. W razie potrzeby należy zatem przeprowadzić próby zastosowania. Zastrzega się prawo dokonywania zmian technicznych w ramach doskonalenia produktu. Ponadto obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Dalszych informacji udziela:

Infolinia serwisowa: +49 180 3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb