

Mastic bitumineux applicable à froid

Application :

Mastic bitumineux applicable à froid contenant des solvants, pour le collage de bandes bitumineuses de toits et d'étanchéification.

Domaine d'utilisation :

Le mastic bitumineux applicable à froid PROBAU est destiné au collage de bandes bitumineuses de toits et d'étanchéification sur béton, enduit, bois et anciens toits en bitume. Pour l'extérieur.

Matériau :

Le mastic bitumineux applicable à froid PROBAU est une masse bitumineuse de haute qualité à un composant. Il contient des solvants, présente un grand pouvoir d'adhérence et est facile à mettre en œuvre.

Support :

Le support doit résister aux charges, sa surface doit être sèche, de niveau, propre et exempte de souillures de tout type. Les éléments non adhérents doivent être éliminés. Boucher les éventuelles fissures avec du mastic bitumineux PROBAU. Le produit n'est pas compatible avec le polystyrène.

Consommation :

Le mastic bitumineux applicable à froid PROBAU est prêt à l'emploi. Il faut environ 1 l de mastic bitumineux applicable à froid PROBAU pour 1 m² de surface de toit plat.

Mise en œuvre :

Prétraiter la surface sèche, ferme et propre au primaire bitumineux PROBAU à base de solvants. Appliquer le mastic à froid à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse pour couvreurs. Avant la pose des bandes bitumineuses, laisser le mastic s'aérer pendant 15 à 30 minutes environ. Les traversées dans le toit doivent être préalablement obstruées. Sur des surfaces en bois, il faut clouer la 1ère couche de carton et seulement coller les bords chevauchants. Dans le cas de toits en pente et de toits sans bordure, n'appliquer qu'une faible quantité afin d'empêcher le mastic de couler ou de goutter.

Ne pas mettre en œuvre à des températures ambiantes, du matériau et du support inférieures à 0°C. Protéger la couche qui vient d'être appliquée contre la pluie. Assurer une aération suffisante lors de la mise en œuvre. Éviter toute inhalation intensive des vapeurs. Ne pas rejeter dans les canalisations ou dans l'eau souterraine.

Plage de températures lors de la mise en œuvre :

> 0 °C à +35 °C.

Stockage :

à sec et conformément aux prescriptions.

Composition :

bitume, solvants organiques.

Conditionnement :

seau de 5 litres, seau de 10 litres



Mastic bitumineux applicable à froid

Remarque :

Les caractéristiques techniques se rapportent à 20 °C et à une humidité relative de l'air de 65 %.

Respecter les consignes figurant sur l'emballage.

Les indications se basent sur de nombreux essais et sur une longue expérience pratique. Elles ne sont cependant pas valables pour chaque cas particulier. C'est la raison pour laquelle nous conseillons d'effectuer le cas échéant des essais d'application. Sous réserve de modifications techniques impliquées par le perfectionnement. Pour le reste, nos conditions générales de vente s'appliquent.

Pour de plus amples informations, appeler le :
Service d'assistance téléphonique : 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Berne

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb