

Silikon za gradnju i prozore 310 ml

Stabilno, jednokomponentno silikonsko brtvilo spremno za uporabu (neutralno umrežavanje) u zatvorenom i na otvorenom. Odlične vrijednosti prijanjanja na mnogim umjetnim materijalima i cementnim dijelovima.

Svrha uporabe:

Za pečačenje u gradnji stakla i prozora te za trajno elastično brtvljenje priključnih reški na drvenim, plastičnim i metalnim prozorima. Za brtvljenje priključnih reški između različitih dijelova zgrade. Prianja na staklo, metal, drvo te na tvrdi PVC i alkalne podloge kao što su beton i žiđe. Prianja na mnoge podloge bez pripremnog premaza.

Obrada:

Odrežite čep na gornjem kraju kartuše ispred navoja. Vrh kartuše navrnite i odrežite ukoso ovisno o širini reške. Silikon za gradnju i prozore PROBAU može se obrađivati ručnim pištoljem ili pištoljem na komprimirani zrak. Brtvilo za reške ubrizgajte u rešku tako da ne ostanu šupljine. Dublje reške ispunite prikladnim pjenastim materijalom. Silikonsko brtvilo može se prikladnim alatom i proizvodom Fugen-Finish PROBAU zagladiti prije stvaranja kože. Niske temperature i mokre podloge odgađaju stvrdnjavanje. Odmah nakon zaglađivanja uklonite višak brtvila i ljepljive vrpce. Stvrdnute mase za reške mogu se ukloniti samo mehanički. Isto vrijedi i za alat.

Napomene: Ne može se premazivati. Silikon za gradnju i prozore PROBAU nije prikladan za uporabu na prirodnom kamenu. Nemojte upotrebljavati za izradu akvarija.

Podloga:

S podloge / površina za prijanjanje temeljito uklonite prašinu, otpušteni materijal, tapete, masnoću, vosak i premaze koji ne prijanjaju. Glatke površine nadržavite, jako upijajuće podloge obavezno pripremnno obradite odnosno učvrstite silikonskim temeljnim premazom.

Napomena: Umjetni materijali koji ne omogućuju prijanjanje, kao što su npr. polietilen, teflon, te podloge koje sadrže bitumen, nisu prikladni kao prijanjajuća podloga.

Potrošnja:

Dovoljno za otprilike 8 - 9 m u slučaju reške širine i dubine 6 x 6 mm.

Vrijeme stvaranja kože:

Nakon pribl. 10 - 15 min.

Vrijeme i temperature obrade/stvrdnjavanja:

+5 °C do +40 °C (optimalno +5 °C do +20 °C). Stvrdnjavanje: pribl. 2 mm/dan.

Otpornost na temperaturu:

Oko -40°C do +120°C.

Ukupna dopuštena deformacija:

25 %

Reakcija na požar:

Razred E

Norme i ispitivanja:

Ispitano prema EN 15651 – 1. dio: F-INT-EXT; 2. dio: Brtvila za staklene stijene G
Ostale informacije o izjavi o svojstvima na stranici www.probau.eu



Silikon za gradnju i prozore 310 ml

Skladištenje:

Na suhom i hladnom mjestu, zaštićeno od mraza.

Rok valjanosti:

U neotvorenoj originalnoj ambalaži 18 mjeseci od datuma proizvodnje, vidi otisak pečata.

Pakovina:

Kartuša od 310 ml

Boje:

Prozirna, bijela, siva, bež, antracit, tamni hrast, bor, tamnosmeđa, bukva, svijetli hrast

Zbrinjavanje:

Samo potpuno ispražnjenu ambalažu odnesite na uporabu. Ostaci materijala mogu se predati lokalnim skupljalištima problematičnog otpada.

Sastav:

Ovaj proizvod sadrži 3-(trietoksisilil) propilamin. Može izazvati alergijske reakcije.

Savjetovanje na telefonskoj liniji: +49 541 601-601.

Sigurnosno-tehnički list dostupan na upit.

Sigurnosne napomene:

Ne smije dospjeti u dječje ruke. Ako vam je potreban liječnički savjet, pripremite ambalažu ili etiketu. Ne dopustite da dospije u oči, na koži ili na odjeću. Upotrebljavajte samo u prostorijama s dobrom ventilacijom.

Napomena:

Ne preuzimamo odgovornost za pogreške u primjeni i njihove posljedice.

Pridržavajte se napomena s ambalaže.

Upute su sastavljene na temelju opsežnih ispitivanja i iskustava iz prakse. Ne odnose se na svaki slučaj primjene. Stoga preporučujemo da po potrebi provedete probnu primjenu. Pridržavamo pravo na tehničke izmjene u okviru daljnjeg razvoja. Za sve ostalo vrijede naši Opći uvjeti poslovanja.

Ostale informacije:

Telefonska služba za kupce: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpikova 27
HR-10000 Zagreb