

Bitumenska masa za poravnavanje

Hladno obradiva bitumenska masa za poravnavanje, koja sadrži otapala, za uklanjanje propusnih mjesta na bitumenskim i limenim krovovima.

Svrha uporabe:

Bitumenska masa za poravnavanje PROBAU prikladna je za radove popravlanja oštećenih bitumenskih i limenih krovova na otvorenom. Za popunjavanje krovnih priključaka, reški, ventilatora itd. Za zatvaranje rupa i priključaka u zidu. Za brtvljenje vodoravnih i okomitih površina.

Materijal:

Bitumenska masa za poravnavanje PROBAU jest visokokvalitetna, vlaknima ojačana, jednodijelna bitumenska masa koja sadrži otapala. Odlično prijanja, stabilna je. Lako se obrađuje.

Podloga:

Podloga mora biti čvrsta, nosiva, suhe površine, čista i bez bilo kakvih nečistoća. Valja ukloniti otpuštene dijelove. Nije prikladna za primjenu na polistirolu.

Potrošnja:

Bitumenska masa za poravnavanje PROBAU spremna je za uporabu. Po m² i debljini sloja od 1 mm potrebno je otprilike 1,2 kg mase za poravnavanje.

Obrada:

Bitumensku masu za poravnavanje PROBAU lopaticom u željenoj debljini sloja nanosite na podlogu. U slučaju slojeva debljih od 4 mm valja raditi u više slojeva. Pritom se svaki sloj mora osušiti prije nanošenja sljedećega. Po potrebi se radi armiranja u masu za poravnavanje može umetnuti tkanina od staklenih vlakana. U slučaju nastanka mjehurića na starim bitumenskim ljepenka nožem ih odrežite u obliku kruga i ponovno zaklopite ljepenku. Podlogu osušite i nanosite bitumensku masu za poravnavanje PROBAU. Zatim ljepenke pritisnite u masu i još jedanput lopaticom zagladite popravljeno mjesto.

Nemojte obrađivati kada je temperatura zraka, materijala i podloge manja od 0° C. Svježe nanosenu masu zaštitite od kiše. Pobrinite se za dovoljnu ventilaciju tijekom obrade. Izbjegavajte intenzivno udisanje para. Nemojte pustiti u kanalizaciju ili podzemne vode.

Područje temperature tijekom obrade:

> 0 °C do +35 °C

Skladištenje:

Na suhom mjestu, zaštićeno od mraza, u originalno zatvorenoj ambalaži.

Sastav:

Bitumen, sredstvo za prijanjanje, organska otapala, vlakna.

Oblik isporuke:

Posuda od 1 kg, kanta od 5 kg, kanta od 10 kg



Bitumenska masa za poravnavanje

Napomena:

Tehnički podatci odnose se na relativnu vlažnost zraka od 20 °C/65 %.

Pridržavajte se napomena s ambalaže.

Upute su sastavljene na temelju opsežnih ispitivanja i iskustava iz prakse. Ne odnose se na svaki slučaj primjene. Stoga preporučamo da po potrebi provedete probnu primjenu. Pridržavamo pravo na tehničke izmjene u okviru daljnjeg razvoja. Za sve ostalo vrijede naši Opći uvjeti poslovanja.

Ostale informacije:

Telefonska podrška: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpikova 27
HR-10000 Zagreb