

Vatrootporni mort

Visokokvalitetan vatrootporni mort za zidanje i popravljanje štednjaka, peći, kamina, otvorenih kamina i kamina za roštilj. Može se obrađivati u zatvorenom i na otvorenom.

Svrha uporabe:

Vatrootporni mort prikladan je za zidanje ognjišta i vodova ogrjevnog plina, za zidanje vatrootpornih cigli, za postavljanje zidnih podloga, za popravljanje manjih oštećenja na vatrootpornim oplatama, za zidanje i popravljanje štednjaka, peći, kamina, otvorenih kamina i kamina za roštilj.

Materijal:

Vatrootporni je mort visokokvalitetan materijal s biranim vezivima.

Podloga:

Podloga mora biti čvrsta, ravna, nosiva, stabilna oblika, čista, bez ulja i masnoća. Valja ukloniti otpuštene dijelove. Podlogu i cigle valja prethodno navlažiti.

Obrada:

Vatrootporni mort zamiješajte s otprilike 0,4 – 0,5 l čiste vode na 2 kg smjese uz neprestano miješanje kako biste dobili mort bez grudica. Pritom vodu valja dodavati suhom materijalu. Po potrebi dodajte još kako biste postigli željenu konzistenciju. Valja paziti da se upotrebljavaju samo čiste posude i alat. U slučaju uporabe kao mase za popravljanje za manja oštećenja količinu vode valja smanjiti na 0,3 – 0,4 l na 2 kg smjese.

Nemojte obrađivati kada je temperatura zraka i podloge manja od 5 °C. Svježe zidove odnosno svježe popravljena mjesta valja zaštititi od brzog isparavanja vode (npr. izbjegavajte propuh ili sunčevo zračenje), mraza i padalina.

Vrijeme obrade/stvrđivanja:

Vrijeme obrade pri + 20 °C iznosi oko 30 - 60 minuta ovisno o podlozi. U slučaju ne prebrzog zagrijavanja popravljena mjesta mogu se upotrebljavati već nakon otprilike 12 sati, a inače nakon 24 sata.

Potrošnja:

Potrošnja ovisi o debljini sloja odnosno formatu cigle.

Skladištenje:

Čuvajte na suhom mjestu, na odgovarajući način.

Sastav:

Visokokvalitetna veziva, mineralni dodatci.

Oblik isporuke:

Vrećica od 2 kg



Vatrootporni mort

Napomena:

Tehnički podatci odnose se na relativnu vlažnost zraka od 20 °C/65 %. Pridržavajte se napomena s ambalaže.

Ovaj proizvod sadrži cement i s vlagom/vodom reagira alkalno. Stoga zaštitite kožu i oči. U slučaju dodira temeljito isperite vodom. U slučaju dodira s očima odmah potražite liječnika. Vidi i otisak na vreći.

Upute su sastavljene na temelju opsežnih ispitivanja i iskustava iz prakse. Ne odnose se na svaki slučaj primjene. Stoga preporučamo da po potrebi provedete probnu primjenu. Pridržavamo pravo na tehničke izmjene u okviru daljnjeg razvoja. Za sve ostalo vrijede naši Opći uvjeti poslovanja.

Ostale informacije:

Telefonska podrška: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpikova 27
HR-10000 Zagreb