

## Tűzálló habarcs

Kiváló minőségű, tűzálló habarcs kályhák, kemencék, kandallók, nyitott kandallók és grillkandallók falazásához és javításához. Feldolgozható bel- és kültéren.

### Rendeltetése:

A tűzálló habarcs alkalmas tűzhelyek és fűtőgázvonalatok kifalazására, tűzálló téglák falazására, falbélés berakására, kisebb sérülések kijavítására tűzálló bevonatokon, kályhák, kemencék, kandallók, nyitott kandallók és grillkandallók falazására és javítására.

### Anyaga:

A tűzálló habarcs kiváló minőségű építőanyag válogatott kötőanyagokkal.

### Aljzat:

Az alapnak szilárdnak, síknak, hordképesnek, alaktartónak, tisztának, olaj- és zsírmentesnek kell lennie. A laza részeket el kell távolítani. Aljzatot és téglát elő kell nedvesíteni.

### Feldolgozás:

A tűzálló habarcsot 2 kg-os tasakonként 0,4 - 0,5 l tiszta vízzel állandó keverés közben csomómentes habarccsá keverjük be. Ennek során a vizet kell a száraz habarcsához adni. A kívánt konzisztencia beállítására esetleg utánadagolás szükséges. Ügyelni kell arra, hogy csak tiszta edényeket és szerszámokat használjunk. Kisebb sérülésekhez javítomasszaként használva a vízszükségletet 2 kg-os tasakonként 0,3 - 0,4 l-re kell redukálni.

Nem szabad a feldolgozást + 5 °C-nál alacsonyabb levegő- és aljzathőmérséklet mellett végezni. A friss falazatot, ill. a frissen javított helyeket védeni kell a túl gyors vízelvonástól (pl. léghuzat vagy napsugárzás kerülése), fagytól és csapadéktól.

### Feldolgozási / keményedési idők:

A feldolgozási idő +20 °C mellett az aljzattól függően kb. 30 - 60 perc. Nem túl gyors felfűtés mellett már kb. 12 óra múlva, egyébként 24 óra múlva üzembe vehető a falazott, javított hely.

### Felhasználás:

A felhasználás a felhordás vastagsága, ill. a téglaforma szerint alakul.

### Tárolás:

Szárazon és szakszerűen.

### Összetétel:

Kiváló minőségű kötőanyagok, ásványi adalékanyagok.

### Kiszerezés:

2 kg-os tasak



## Tűzálló habarcs

**Megjegyzés:**

A műszaki adatok 20 °C-ra / 65 % rel. légnedvességre vonatkoznak. Tartsa be a csomagoláson található utasításokat.

Ez a termék cementet tartalmaz és lúgosan reagál vízzel/nedvességgel. Ezért védeni kell a bőrt és a szemet. Érintkezés esetén alapvetően le kell öblíteni vízzel. Szembe kerülés esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni. Lásd a zsákfeliratot is.

Állításaink széles körű vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Nem vonatkoztathatók minden alkalmazásra. Ajánlatos ezért adott esetben alkalmazási próbát végezni. Fenntartjuk a műszaki változtatás jogát a fejlesztés keretében. Egyebekben általános üzleti feltételeink érvényesek.

**További felvilágosítás:**

Szerviztelefon: 0049 (0) 180/3 000 462

**BAHAG AG**  
Postfach 100561  
D-68005 Mannheim

**BAUHAUS SCHWEIZ AG**  
Sägetstrasse 5  
CH-3123 Belp / Bern

**BAHAG AG**  
Postfach 4000  
A-4600 Wels

**BAUHAUS ZAGREB k.d.**  
Škorpi Kora 27  
HR-10000 Zagreb