

Terméskő-flexragasztó

Kiváló rugalmasságú, fehér csemperagasztó minden fajta terméskőburkolathoz, pl. márványhoz, gránithoz és hasonlókhöz. Feldolgozható kül- és beltéren. Megfelel C2TE osztálynak az MSZ EN 12004 szerint, S1 DIN EN 12002 szerint.

Rendeltetése:

A terméskő-flexragasztó könnyen feldolgozható, fagyálló építési ragasztó. Különösen elszíneződésre hajlamos terméskövek, pl. márvány betonon, vakolaton, esztrichen, könnyűszerkezetű lapokon, gipszkartonlapokon és pórusbetonon. A terméskő-flexragasztó alkalmas fűtőesztrichre és enyhén deformálódó aljzatokra.

Anyaga:

A terméskő-flexragasztó kiváló minőségű, fehér, műanyaggal javított fektetőhabarcs. Cementtel kötött és hidraulikusan keményedik. A csempek utólagos beigazítását megengedően a fektetőhabarcs sokáig képlékeny marad. Kikeményedés után a terméskő-flexragasztó időjárás-, hő- és fagyálló. Ezért mind beltérben, mind pedig kültéri munkákhoz alkalmas. A terméskő-flexragasztó kromátszegény.

Feldolgozás:

A terméskő-flexragasztót 25 kg-os zsákonként kb. 6 l tiszta vízzel egy tiszta edényben, állandó keverés közben csomómentes habarccsá keverje be. A kívánt konzisztencia beállítására esetleg utánadagolás szükséges. Kb. 5 perc érési idő után még egyszer keverje fel és azután hordja fel. Ne keverjen be több habarcsot, mint amennyit kb. 2 - 3 óra alatt fel tud dolgozni. Már megszikkadt anyagot nem szabad vízzel hígítani vagy száraz port hozzákeverni.

Hordja fel a csemperagasztót egy fogazott spatulával az aljzatra és fésülje át egyenletesen. Úgy válassza meg ehhez a fogazást, hogy teljes felületen biztosítsa a ragasztást. A felület csak akkor legyen, hogy a csempe a nyitott időn belül képlékeny ragasztóágyba legyen fektethető. A felületi bőrképződés kezdete után már nem szabad több csempét belefektetni.

Csak annyi ragasztóhabarcsot fésüljön fel, hogy a csempe mindig alakítható ragasztóágyba legyen fektethető.

Tartósan nedves területeken, vagy erkélyen és teraszon ügyelni kell az üregmentes fektetésre. Ezért a ragasztót a járólap, ill. a csempe hátoldalára is fel kell vinni (Buttering-Floating).

Nem szabad a feldolgozást +5 °C-nál alacsonyabb levegő-, anyag- és aljzathőmérséklet mellett végezni. A frissen ragasztott felületeket védeni kell a túl gyors vízelvonástól (pl. napsugárzás vagy léghuzat által), fagytól és csapadéktól.

Feldolgozási / keményedési idők:

A feldolgozási idő +23 °C mellett kb. 2 - 3 óra. A csempeburkolat 24 óra múlva járható, falon és padlón 24 óra múlva fugázható. A felületet kb. 7 nappal később teljes terhelésnek lehet alávetni.



Terméskő-flexragasztó

Felhasználás:

A fogyasztás a csempeforma, ill. a felhordás vastagságától (fogazás) függően:

Forma	Fogazás	Felhasználás [kg/m ²]
Csempe	4 x 4 x 4 mm	kb. 1,8
Profilozott hátoldal	6 x 6 x 6 mm	kb. 2,5
Középpágyas habarcsként	8 x 8 x 8 mm	≥ 4

Aljzat:

Az aljzatnak szilárdnak, hordképesnek, alaktartónak, valamint portól, piszoktól, olajtól, zsírtól és laza részekről mentesnek kell lennie. Erősen nedvszívó aljzatokat elő kell nedvesíteni, ill. tapadásnövelő emulzióval elő kell kezelni. Festékbevonatokat le kell csiszolni, vagy lemaratni és letörölni.

Tárolás:

Szárazon és szakszerűen.

Összetétel:

Fehércement, adalékok, hozzátétanyagok.

Kiszerezés:

5 kg-os tasak, 25 kg-os zsák

Megjegyzés:

A műszaki adatok 23 °C-ra / 65 % rel. légnedvességre vonatkoznak. Vegye figyelembe a zsákfeliratot.

Állításaink széles körű vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Nem vonatkoztathatók minden felhasználásra. Ajánlatos ezért adott esetben alkalmazási próbát végezni. Fenntartjuk a műszaki változtatás jogát a fejlesztés keretében. Egyebekben az általános üzleti feltételeink érvényesek.

További felvilágosítás:

Szerviztelefon: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb