

## Flexragasztó

Műanyaggal javított, sokoldalúan felhasználható csemperagasztó csempéhez és járólaphoz. Feldolgozható bel- és kültéren. Megfelel C2TE osztálynak a DIN EN 12004:2007 és az S1 osztálynak a DIN EN 12002 szerint.

### Rendeltetése:

A flexragasztó alkalmas csempe, járólap, mozaik, fejezőtégla, könnyűszerkezetű- és keményhablapok, valamint terméskövek, például bazalt (kivéve márvány) fektetéséhez kül- és beltéren. A flexragasztó megragad betonon, vakolaton, esztrichen, anhidritesztrichen, falazaton, gipszfalazó- és gipszkartonlapon, könnyű- és gázbetonon. Alkalmas problémás aljzatokhoz is, amelyek enyhe feszültségeknek vagy rezgéseknek vannak kitéve, mint pl. a fűtőesztich, erkély- és homlokzati felületek.



### Anyaga:

A flexragasztó kiváló minőségű, műanyaggal javított csemperagasztó. Cementtel kötött, hidraulikusan keményedő és hosszantartó és könnyű feldolgozhatóságával emelkedik ki. Továbbá a flexragasztó víz-, időjárás-, hő- és fagyálló. A flexragasztó kromátszegény.

### Feldolgozás:

A flexragasztót tiszta vízzel, 5 kg-os tasakonként kb. 1,1 l keverési arányban, állandó keverés közben csomómentes habarccsá keverje be. Kb. 5 - 10 perc érési idő után még egyszer keverje át és állítsa be a kívánt konzisztenciát. Ne keverjen be több habarcsot, mint amennyit kb. 3 óra alatt fel tud dolgozni.

A ragasztóhabarcsot egy megfelelő fogazott spatulyával kell felhordani az aljzatra és egyenletesen átfésülni úgy, hogy biztosított legyen a ragasztás a teljes felületen. A felület mindenkor csak akkora legyen, hogy a csempe a nyitott időn belül - tehát a bőrsődés előtt - képlékeny ragasztóágyba legyen fektethető. Tartósan nedves helyeken, például uszodában, vagy teraszokon, erkélyeken vagy homlokzatokon is, és könnyűszerkezetű- és keményhablapok ragasztásánál ügyelni kell az üregmentes fektetésre. Ezért a ragasztót a járólap, ill. a csempe hátoldalára is fel kell vinni (Buttering-Floating). Fűtőesztichre fektetés előtt legalább egy nappal le kell kapcsolni a padlófűtést és az csak a ragasztó kikeményedése után kapcsolható megint be.

Nem szabad a feldolgozást + 5 °C-nál alacsonyabb levegő- és aljzathőmérséklet mellett végezni. A frissen ragasztott felületeket védeni kell a túl gyors vízelvonástól (pl. napsugárzás vagy léghuzat által), fagytól és csapadéktól.

### Feldolgozási / keményedési idők:

A feldolgozási idő +20 °C mellett kb. 3 óra. A csempeburkolat kb. 12 óra múlva járható, falon 12 óra, padlón 24 óra múlva fugázható.

### Felhasználás:

A fogyasztás a csempeforma, ill. a felhordás vastagságától (fogazás) függően:

Forma	Fogazás	Felhasználás
Csempe	4 x 4 x 4 mm	kb. 1,8 kg/m <sup>2</sup>
Profilozott hátoldal	6 x 6 x 6 mm	kb. 2,5 kg/m <sup>2</sup>
Középpágyas habarcsként	8 x 8 x 8 mm	≥ 4 kg/m <sup>2</sup>

### Aljzat:

## Flexragasztó

A flexragasztó minden szilárd, hordképes, alaktartó és pormentes aljzaton tapad. A felszínnek síknak, bevonatmentesnek és nedvszívónak kell lennie. Piszkot, olajt, festékbevonatokat és laza részeket el kell távolítani. Erősen nedvszívó aljzatokon, például pórusbetonon, gipszpallón, gipszkartonlapon, rostos gipszlapon, valamint magnezit/anhidrit esztrichen és fa aljzatokon előkezelés szükséges tapadásnövelő emulzióval. Csekély egyenetlenségeket a csemperagasztóval ki lehet egyenlíteni.

**Tárolás:**

Szárazon és szakszerűen.

**Összetétel:** Cement, adalékok, hozzáadottanyagok.

**Kiszerezés:**

5 kg-os tasak

25 kg-os zsák

30 kg-os zsák (akciós kiszerezés)

**Megjegyzés:**

A műszaki adatok 20 °C-ra / 65 % rel. légnedvességre vonatkoznak.

Tartsa be a csomagoláson található biztonsági utasításokat.

Ez a termék cementet tartalmaz és lúgosan reagál vízzel/nedvességgel. Ezért védeni kell a bőrt és a szemet. Érintkezés esetén alapvetően le kell öblíteni vízzel. Szembe kerülés esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni. Lásd a zsákfeliratot is.

Állításaink széles körű vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Nem vonatkoztathatók minden alkalmazásra. Ajánlatos ezért adott esetben alkalmazási próbát végezni. Fenntartjuk a műszaki változtatás jogát a fejlesztés keretében. Egyebekben általános üzleti feltételeink érvényesek.

**További felvilágosítás:**

Szerviztelefon: 0049 (0) 180/3 000 462

**BAHAG AG**  
Postfach 100561  
D-68005 Mannheim

**BAUHAUS SCHWEIZ AG**  
Sägetstrasse 5  
CH-3123 Belp / Bern

**BAHAG AG**  
Postfach 4000  
A-4600 Wels

**BAUHAUS ZAGREB k.d.**  
Škorpi Kora 27  
HR-10000 Zagreb