

## PRO pisztolyhab



A PROBAU PRO pisztolyhab újszerű, egykomponensű poliuretánhab, amely ideálisan megfelel szigetelésre, valamint hézagok és üregek kitöltésére. Univerzálisan felhasználható, a hagyományos pisztolyhabokhoz hasonlóan, és különösen felhasználóbarát a 0,1 %-nál kisebb szabad izocianát-tartalma miatt. A PRO pisztolyhab nem tartalmaz az ózonrétegre káros anyagokat és kielégíti az EU-rendelet törvényi követelményeit. A hajtógáz mentes FCKW-től, HFCKW-től és perfluorozott szénhidrogénektől (FKW). A pisztolyhab tapad a szokásos építőanyagokon, kivéve a polietilént, szilikont, olajokat és zsírokat, formaleválasztó anyagokat és hasonlókat. A kikeményedett hab félkemény, túlnyomórészt zártporúsú, nem korhad, nedvesség- és hőálló.

### Rendeltetése:

A PROBAU PRO pisztolyhab alkalmas ablakok és ajtók eltömítésére. Tiszta és ellenőrzött alátöltésre és csatlakozóhézagok szigetelő eltömítésére ablakoknál és redőnyszekrényeknél. Kitölthetők vele csatlakozóhézagok és ajtóbélések hézagai. Alkalmas a hab kisebb faláttörések és más üregek habkitöltésére.

### Feldolgozás:

Az aljzatnak hordképesnek kell lennie, laza és málló részeket, valamint a port el kell távolítani. Az aljzatnak olaj- és zsírmentesnek kell lennie. Műanyagok sima felületeit enyhén csiszolja fel. A gipsz építőelemeket erősen nedvszívó aljzatokat kezelje elő alapozóval. A határoló részeket az elszennyeződés ellen gondosan takarja le. A flakont a felcsavarás előtt rázza jól fel (15-ször - 20-szor). Tépje le a biztonsági adapter tartófülét a pisztolygyűrűről. Állítsa le a flakont és csavarja rá a habpisztolyt a menetes adapterrel a menetes gyűrűre. Eközben ne csavarja félre vagy túl a flakont. Működtesse a pisztolyt. Tartsa lefelé a szelepet és működtesse a billentyűt. Óvatosan és takarékosan adagolja a habot, mivel a friss hab még kb. 50 %-kal kiterjed. A tapadás a különböző aljzatokon a hagyományos pisztolyhabbal összehasonlítva valamelyest redukált. 50 mm-nél nagyobb rétegvastagságot és -szélességet több munkamenetben készítsen. Minden réteget hagyjon megkeményedni. Minden réteg után ajánlatos nedvesíteni. Nem kielégítő nedvesség és az üregek túltöltése esetén nemkívánatos módon utólag tágulhat a hab. Ilyen esetben vágja le a felesleges habot. Támassza jól ki a szerkezeti elemeket.

### Feldolgozási hőmérséklet:

+5 °C-tól +25 °C-ig. Optimális a +20 °C. Soha ne melegítse 50 °C fölé.

### Aljzathőmérséklet:

legalább +5 °C.

### A kész hab hőállósága:

-40 °C-tól +80 °C-ig.

### Szín:

fehér/sárgás

### Minőség:

B2 építőanyag-osztály DIN 4102 szerint.

### Kiszerezés:

500 ml-es flakon.

## PRO pisztolyhab

### Általános utasítások:

Figyelem! Éghető hajtógázt tartalmaz. Friss cseppeket azonnal távolítsa el (tisztítószerrel, habtisztítóval, acetonnal, stb.). Vizsgálja meg előzetesen nem látható helyen az összeférhetőséget az oldószerrel. Kikeményedett hab már csak mechanikusan távolítható el. A flakon részleges ürítése esetén a szelep kevés hajtógázzal megtisztítható a flakon függőleges helyzetében. Ajtó- és ablakkeretek beépítése során tartsa be a gyártó utasításait, ügyeljen a jó kitámasztásra és korlátozza a távolságot a falhoz 20 mm-re. Állva, száraz és hűvös helyen tárolja. A PROBAU PRO pisztolyhab tulajdonságai részben eltérnek a hagyományos, jelölésköteles habfajták megszokott tulajdonságaitól. Az alkalmazhatóságot a felhasználónak kell az egyes esetekben megvizsgálni. Semmi esetre se tárolja a flakont személygépkocsi utasterében! Csak a csomagtartóban, rögzítve szállítsa.

### További felvilágosítás:

Szerviztelefon: 0049 (0) 180/3 000 462

**BAHAG AG**  
Postfach 100561  
D-68005 Mannheim

**BAUHAUS SCHWEIZ AG**  
Sägetstrasse 5  
CH-3123 Belp / Bern

**BAHAG AG**  
Postfach 4000  
A-4600 Wels

**BAUHAUS ZAGREB k.d.**  
Škorpi Kora 27  
HR-10000 Zagreb