

Tükörragasztó

Speciálisan kifejlesztett, egykomponensű, a levegő páratartalmára megszilárduló, hibrid polimer alapú ragasztó nagyon magas kezdeti tapadással. Tükrök DIN 1238 szerinti ragasztásához beltérben.

Rendeltetése:

Ezüsttükrök ragasztásához falakra vagy ajtókra, csempézett és beton falakra és fém alapokra a szaniter területeken, irodákban és diszkókban.

Feldolgozás:

A Probau Tükörragasztót semmiképpen sem szabad pontokban vagy teljes felületre felvinni, hanem a vele szállított V-formájú szórófejjel vigye fel függőleges csíkokban 10 cm távolságban. Utána nyomja fel a tükröt úgy, hogy egy 2–3 mm-es anyagvastagság maradjon a tükör hátoldala és az aljzat között. Előtte ellenőrizze a tükör hátoldalát karcmentességre és sérülésekre. Rögzítse a tükröt a kikeményedés idejére mechanikusan is. Az alkalmazás előtt ajánlatos a tapadást ellenőrizni.

Aljzat:

A ragasztási felületeknek száraznak, szenny-, olaj- és zsírmentesnek kell lenniük.

Fontos tudnivalók:

A PROBAU Tükörragasztó szagtalan, semleges, szilikon- és izocianátmentes, tartósan rugalmas, ellenáll az időjárásnak és az öregedésnek és a levegő páratartalmának segítségével egy tartósan szilárd, nedvességnek ellenálló és rugalmas ragasztóvá keményedik ki. Nem tapad olyan anyagokon, mint kátrány, bitumen, gumi, teflon, polietilén és polipropilén. Az alkalmazás előtt ajánlatos a tapadást ellenőrizni.

Feldolgozási hőmérséklet:

+5 °C-tól 40 °C-ig.

Hőállóság:

kb. -60 °C-tól kb. +80 °C-ig

Bőrképződési idő:

kb. 15–25 perc

Kikeményedési idő:

Kb. 2 mm naponta (a rétegvastagságtól, levegő nedvességétől és a hőmérséklettől függően). Mechanikai szilárdság leghamarabb 72 óra után.

Tárolás:

Szárazon, hűvösen és fagymentesen.

Szín:

fehér

Tartalom:

450g



Tükörragasztó

Minimális eltarthatóság:

Felbontatlan eredeti csomagolásban a gyártási időtől számítva 18 hónap, lásd a csomagolás feliratát.

Ártalmatlanítás:

Csak a maradéktalanul kiürített csomagolás alkalmas újrahasznosításra.

Alkalmazástechnikai hibákért és azok következményeiért nem vállalunk felelősséget.

Megjegyzés:

Tartsa be a csomagoláson található utasításokat.

Állításaink széles körű vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Nem vonatkoztathatók minden felhasználásra. Ajánlatos ezért adott esetben alkalmazási próbát végezni. Fenntartjuk a műszaki változtatás jogát a fejlesztés keretében. Egyebekben általános üzleti feltételeink érvényesek.

További felvilágosítás:

Szerviztelefon: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb