

Malta per murature e malta per intonaco

Malta di calce e cemento per murature ed intonacature. Per l'uso sia in ambienti interni che esterni.

Destinazione d'uso:

la malta per murature e la malta per intonaco è una malta ad impiego versatile a base di calce-cemento impiegabile sia per la muratura che per l'intonaco di pareti pretrattate in ambienti interni ed esterni. È un prodotto indicato anche per interventi di miglioria. Gruppo malta MG II.



Materiale:

La malta per muratura ed intonaco contiene calce e cemento, indurisce idraulicamente e corrisponde al gruppo di malta MG II. Si contraddistingue inoltre per la sua capacità di trattenimento dell'acqua e per la sua buona aderenza. Dopo l'indurimento la malta per murature ed intonaco è resistente agli agenti atmosferici, è traspirante ed antigelo. La malta per murature e per intonaco contiene un valore di cromato basso secondo TRGS 613.

Fondo:

Il fondo deve essere rigido, resistente, asciutto e privo di polvere. Rimuovere l'acqua stagnata, olio ed impurità da grasso. Prima di applicare l'intonaco è necessario che le superfici vengano prima umidificate o bagnate. Pretrattare i fondi molto traspiranti con l'emulsione adesiva. Bagnare event. i mattoni in caso di muratura.

Lavorazione:

Mescolare la malta per murature e per intonaco mescolando continuamente con ca. 1,3 l di acqua per confezione da 10 kg realizzando una malta priva di grumi. Per realizzare la consistenza desiderata eventualmente aumentare il dosaggio. Non mescolare più di tanta malta quanto possa essere trattata in 2 ore.

Applicare la malta in modo uniforme con una cazzuola o una spatola. Stendere come intonaco in spessori di rispettivamente ca. 10 mm con un frattazzo e sfregarlo. La malta per murature e per intonaco non deve essere lavorata su fondi a base di gesso.

Non eseguire il trattamento in presenza di temperature dell'aria e del fondo inferiori a + 5 °C. Proteggere la muratura appena trattata e/o l'intonaco fresco da un rapido calo di contenuto d'acqua (ad es. evitare l'esposizione ai raggi solari, spifferi), dal gelo e dalla pioggia.

Tempi di lavorazione/indurimento:

Il tempo di lavorazione a + 20 °C è di ca. 2 ore. Prima di applicare un intonaco di superficie è necessario che la malta per murature e per intonaco per ogni mm di spessore applicato induriscano per un giorno.

Consumo:

Come malta per intonaco sono necessari per rispettivamente 10 mm di spessore applicato ca. 15 kg/m². Come malta per murature il consumo si basa sul formato del mattone. Quando si utilizzano mattoni 2 DF ed una larghezza di parete da 11,5 cm, sono necessari ca. 32 kg/m².

Conservazione:

Conservare in luogo asciutto ed a regola d'arte.

Fornitura:

Sacco da 10-kg

Malta per murature e malta per intonaco

Composizione:

Calce, cemento, supplementi, additivi

Avvertenza:

I valori tecnici riportati si riferiscono a 20 °C / 65 % di umidità relativa dell'aria.

Rispettare le indicazioni riportate sulla confezione.

Questo prodotto contiene cemento e reagisce in modo alcalico con l'umidità/acqua. Proteggere pertanto la pelle e gli occhi. In caso di contatto sciacquare con molta acqua. Contattare un medico in caso di contatto con gli occhi. Vedi etichetta sul sacco.

Quanto sostenuto si basa di controlli ed esperienze pratiche approfondite. Non sono validi per ogni caso di applicazione. Pertanto consigliamo di effettuare delle prove. Restano riservate le modifiche tecniche per lo sviluppo del prodotto. Per quant'altro sono da considerarsi valide le nostre condizioni commerciali generali.

Per ulteriori informazioni:

Linea riservata al servizio assistenza: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb