

Zaprawa ognioodporna

Wysokogatunkowa zaprawa ognioodporna do murowania i naprawiania pieców, piecyków, kominków, otwartych kominów i kominów od grilla. Do zastosowań wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Przeznaczenie:

Zaprawa ognioodporna nadaje się do wymurowywania palenisk i kominów, obmurowywania ognioodpornych kamieni, wbudowywania wkładek ściennych, naprawiania drobnych defektów ognioodpornych okładzin, obmurowywania i naprawiania pieców, piecyków, kominków, otwartych kominów i kominów do grilla.

Materiał:

Zaprawa ognioodporna jest wysokogatunkowym materiałem budowlanym zawierającym zaawansowane spoiwa.

Podłoże:

Podłoże musi być twarde, równe, nośne, stabilne, czyste oraz wolne od oleju i tłuszczu. Usunąć luźne części. Podłoże i kamienie wcześniej należy zwilżyć.

Sposób użycia:

Zaprawę ognioodporną rozrobić do postaci homogenicznej w 0,4–0,5 l czystej wody na opakowanie 2 kg, stale mieszając. Należy pamiętać, aby dolewać wodę do suchego materiału. W razie potrzeby dosypać, aby uzyskać żądaną konsystencję. Należy uważać, aby posługiwać się tylko czystymi naczyniami i narzędziami. Jeśli materiał używany jest jako masa naprawcza do drobnych ubytków, należy zmniejszyć ilość wody do 0,3–0,4 l na opakowanie 2 kg.

Nie nakładać przy temperaturze powietrza i podłoża wynoszącej poniżej +5 °C. Świeżo obmurze lub świeżo naprawione miejsca należy chronić przed zbyt szybką dehydratacją (np. wskutek przeciągu lub nasłonecznienia), mrozem i opadami.

Czas nakładania i utwardzania:

Czas zużycia w temperaturze +20 °C wynosi, zależnie od podłoża, około 30–60 minut. Jeśli obmurowane lub naprawione miejsce nie jest zbyt szybko nagrzewane, zdadne jest do użytku już po 12 godzinach, a w przeciwnym razie – po 24 godzinach.

Zużycie:

Zużycie zależy od grubości warstwy lub kształtu kamieni.

Składowanie:

W suchym miejscu i w prawidłowy sposób.

Skład:

Wysokogatunkowe spoiwo, kruszywa mineralne

Forma dostawy:

Torba 2 kg



Zaprawa ognioodporna

Uwaga:

Dane techniczne dotyczą temperatury powietrza 20 °C i wilgotności względnej 65%. Stosować się do instrukcji podanych na opakowaniu.

Ten produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie z wilgocią/wodą. W związku z tym należy chronić skórę i oczy. Zanieczyszczone miejsca przemyć dokładnie wodą. W przypadku dostania się do oczu niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Więcej informacji zawiera nadruk na worku.

Deklaracje oparte są na wielu badaniach i doświadczeniach praktycznych. Nie odnoszą się jednak do każdego przypadku zastosowania. W razie potrzeby należy zatem przeprowadzić próby zastosowania. Zastrzega się prawo dokonywania zmian technicznych w ramach doskonalenia produktu. Ponadto obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Dalszych informacji udziela:
Serwis: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb