

Кладочный и штукатурный раствор

Простой в применении известково-цементный раствор для кладки и оштукатуривания. Применяется для внутренних и наружных работ.

Назначение:

Кладочный и штукатурный раствор - это универсальный известково-цементный раствор, который используется как для кирпичной кладки, так и для оштукатуривания предварительно смоченных наружных или внутренних стен. Он применяется также для ремонтных работ. Раствор группы MG II.

Материал:

Кладочный и штукатурный раствор содержит известь и цемент, гидравлически твердеет и соответствует раствору группы MG II. Кроме того, он отличается способностью удерживать воду и хорошим сцеплением с основой. После затвердения раствор становится устойчивым к погодным воздействиям, "дышащим" и морозостойким. Кладочный и штукатурный раствор содержит мало хроматов согласно TRGS 613.

Основание:

Основание должно быть прочным, выдерживающим нагрузки, сухим и беспыльным. Удалите стоячую воду и загрязнения маслом. Перед нанесением штукатурки смочите или обрызгайте поверхности. Сильно впитывающие основания обработайте адгезионной эмульсией. При кладке смачивайте кирпичи.

Исполнение:

При постоянном перемешивании приготовьте смесь без комков из 10-килограммовой упаковки кладочного и штукатурного раствора с 1,3 литрами воды. Для получения требуемой консистенции при необходимости добавляйте сухой раствор или воду. Не замешивайте раствор больше чем на 2 часа работы.

Равномерно нанесите раствор кельмой или шпателем. Как штукатурку наносите толщиной около 10 мм, выравнивайте кельмой и затирайте тёркой. Кладочный и штукатурный раствор нельзя наносить на гипсосвязанные основания.

Нельзя применять при температуре воздуха и основания ниже + 5 °С. Защитите свежую кирпичную кладку и/или штукатурку от быстрого обезвоживания (не допускайте воздействия солнечных лучей и сквозняков), мороза и осадков.

Время применения / твердения:

Время применения при + 20 °С составляет около 2 часов. Перед нанесением верхнего отделочного слоя штукатурки кладочный и штукатурный раствор должен затвердеть из расчёта по 1 мм в день.

Расход:

Как штукатурный раствор - около 15 кг/м² при толщине наносимого слоя 10 мм. При использовании в качестве кладочного раствора расход зависит от размера кирпичей. Для кирпичей 2DF толщиной 11,5 см требуется около 32 кг/м².

Хранение:

В сухом, пригодном для хранения месте.



Кладочный и штукатурный раствор

Упаковка:

пакет 10 кг

Состав:

Известь, цемент, наполнители, добавки.

Примечание:

Технические характеристики приведены для 20 °C / 65 % относительной влажности воздуха.

Выполняйте рекомендации, приведённые на упаковке.

Этот продукт содержит цемент и вызывает щелочную реакцию с влагой/водой. Поэтому защищайте кожу и глаза. При попадании на кожу промойте водой. При попадании в глаза обратитесь к врачу. Смотрите также инструкции на упаковке.

Рекомендации основаны на многочисленных испытаниях и опыте практического использования. Но они не распространяются на все случаи применения. Поэтому мы рекомендуем выполнить сначала несколько пробных операций. Оставляем за собой право на технические изменения в рамках совершенствования продукции. В остальном действуют наши общие коммерческие условия.

Дальнейшая информация:

сервисная горячая линия: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb