

Bitumenska izravnalna masa

Bitumenska izravnalna masa za hladno obdelavo, ki vsebuje topila, za odpravljanje netesnosti na bitumenski in pločevinasti kritini.

Namen uporabe:

Bitumenska izravnalna masa PROBAU je primerna za zunanjo rabo za popravilo poškodovanih bitumenskih in pločevinastih streh. Za izravnavo in izolacijo stikov s strehami, fugami, ventilatorji ipd. Za zapiranje predorov in zidanih povezav. Za zatesnitev horizontalnih in vertikalnih površin.



Material:

Bitumenska izravnalna masa je zelo kakovostna, okrepljena z vlakni, enokomponentna bitumenska masa, ki vsebuje topila. Visoka spojnost in odpornost proti udarcem. Preprosta obdelava.

Podlaga:

Podlaga mora biti trda, nosilna, suha na gornji površini, čista ter brez kakršnihkoli nečistoč. Zrahljane dele je treba odstraniti. Ni primerno za uporabo s polistirolom.

Poraba:

Bitumenska izravnalna masa PROBAU je pripravljena za neposredno uporabo. Na kvadratni meter in milimeter debeline plasti potrebujete pribl. 1,2 kg izravnalne mase.

Uporaba:

Bitumensko izravnalno maso PROBAU nanesite na podlago z lopatico v želeni debelini plasti. Pri debelinah plasti nad 4 mm je treba delati večplastno. Ob tem mora biti vsaka plast pred nanosom naslednjega sloja popolnoma osušena. Če je treba, je mogoče izravnalno maso okrepiti s tkanino iz steklenih vlaken. Če nastanejo na starih bitumenskih trakovih mehurčki, le-te prerežite navzkriž z nožem in trakove namestite nazaj. Osušite podlago in nanesite bitumensko izravnalno maso PROBAU. Po tem trakove potisnite v izravnalno maso in na popravljeno mesto ponovno nanesite izravnalno maso.

Ne uporabljajte za obdelavo pri temperaturi zraka, materiala in podlage, nižji od 0 °C. Svež nanos izravnalne mase zaščitite pred dežjem. Pri obdelavi pazite na zadostno prezračevanje. Izogibajte se intenzivnemu vdihavanju hlapov. Ne izpuščajte v kanalizacijo ali v talnico.

Temperaturni razpon pri obdelavi:

od > 0 °C do +35 °C.

Skladiščenje:

Odporno proti zmrzali v originalno zaprtem pakiranju.

Sestavine:

Bitumen, spojno sredstvo, organska razredčila, vlakna.

Dobavna oblika:

1-kg plastenka, 5-kg vedro, 10-kg vedro

Bitumenska izravnalna masa

Napotek:

Tehnični podatki se nanašajo na 20 °C/65 % relativne zračne vlage.

Upoštevajte navodila na embalaži.

Napotki temeljijo na obsežnih raziskavah in praktičnih izkušnjah. Le-teh ni mogoče prenesti na vsak primer uporabe. Zato vam priporočamo, da po potrebi izvedete preizkuse uporabe. V okviru nadaljnjega razvoja si pridržujemo tehnične spremembe. Sicer veljajo naši splošni poslovni pogoji.

Nadaljnje informacije preko:

direktne številke servisne službe: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Poštni predal 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp/Bern

BAHAG AG
Poštni predal 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb