

Zidarska malta in malta za ometavanje

Enostavno uporabljiva apneno-cementna malta za zidanje in ometanje.
Primerno za zunanjo in notranjo obdelavo.

Namen uporabe:

Zidarska malta in malta za ometavanje je vsestransko uporabljiva apnenčasta cementna malta, ki se jo lahko uporabi tako za zidanje ter za ometanje predhodno nabrizganih sten v notranjosti in zunanosti. Posebno primerno za popravila: Malta skupine MG II.

Material:

Zidarska malta in malta za ometavanje vsebuje apnenec in cement, se strdi hidravlično in odgovarja malti skupine MG II. Poleg tega se odlikuje po svoji prilagojeni zmogljivosti zadrževanja vode in dobri spojnosti. Zidarska malta in malta za ometavanje je po strditvi odporna proti vremenskim razmeram, aktivno diha in je odporna proti zmrzali. Zidarska malta in malta za ometavanje vsebuje v skladu s tehnični predpisi za ravnanje z nevarnimi snovmi (TRGS) 613 malo kromatov.

Podlaga:

Podlaga mora biti trdna, nosilna, čista in prosta prahu. Stoječo vodo, olje ali zamazanost z maščobami je potrebno odstraniti. Pred nanosom ometa je potrebno površine zmočiti ali poškopiti. Močno vpojne podlage je potrebno predhodno obdelati z lepilno emulzijo. Pri zidanju je potrebno v danem primeru zidake predhodno zmočiti.

Uporaba:

Zidarska malta in malta za ometavanje med neprekinjenim mešanjem zmešajte s pribl. 1,3 l čiste vode na 10 kg pakiranja v malto brez grudic. Po potrebi je za pripravo zelene gostote potrebna naknadna odmera. Ne namešajte več malte, kot jo dejansko porabite v 2 urah.

Malto nanesite enakomerno s pomočjo zidarske žlice ali lopatice. Kot omet nanesite v debelini pribl. 10 mm, odstranite z zidarsko žlico in zribajte z gladilko. Zidarske malte in malte za ometavanje ne smete uporabljati na podlagah, ki so vezane z mavcem.

Ne obdelujte pri temperaturah zraka, materiala in podlage, nižjih od +5 °C. Zaščitite sveže zidovje in/ali omet pred prehitrim odvajanjem vode (npr. izogibajte se preprihov ali sončnih žarkov), pred zmrzaljo in padavinami.

Čas obdelave in strjevanja:

Čas obdelave pri + 20 °C znaša pribl. 2 uri. Pred nanosom gornjega ometa se mora Zidarska malta in malta za ometavanje na mm debeline nanosa strjevati po en dan.

Poraba:

Za malto za ometavanje potrebujete na 10 mm debeline nanosa pribl. 15 kg/m². Za stensko malto se poraba računa glede na format kamna. Pri uporabi kamnov tankega formata 2 ter širini stene 11,5 cm potrebujemo pribl. 32 kg/m².

Skladiščenje:

suho in strokovno.

Dobavna oblika:

10-kg vreča



Zidarska malta in malta za ometavanje

Sestavine:

Apnenec, cement, dodatki, dodatne substance.

Napotek:

Tehnični podatki se nanašajo na 20 °C/65 % relativne zračne vlage.

Upoštevajte navodila na embalaži.

Proizvod vsebuje cement in reagira na vlago/vodo alkalno. Zato zaščitite kožo in oči. V primeru stika načeloma sperite z vodo. V primeru stika z očmi nemudoma poiščite zdravniško pomoč. Glej tudi natis na vrečki.

Napotki temeljijo na obsežnih raziskavah in praktičnih izkušnjah. Le-teh ni mogoče moč prenesti na vsak primer uporabe. Zato vam priporočamo, da po potrebi izvedete preizkuse uporabe. V okviru nadaljnjega razvoja si pridržujemo pravico to tehničnih sprememb. Sicer veljajo naši splošni poslovni pogoji.

Nadaljnje informacije preko:

direktne številke servisne službe: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Poštni predal 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp/Bern

BAHAG AG
Poštni predal 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb