Silikon za naravni kamen 310 ml

Stabilno, enokomponentno silikonsko tesnilo pripravljeno za uporabo (ki se nevtralno zamreži) z manjšim vpliv na skrček, posebno za naravne kamne, ki so občutljivi na spreminjanje barv. Za notranjo in zunanjo uporabo.

Namen uporabe:
Za tesnjenje stičnih in premičnih fugah med naravnimi kameninami, kot so granit, peščenjak, marmor, kremen, itd. Tudi za zatesnitev stičnih fug na betonu, ometu, keramiki, kovini in steklu. Silikon za naravni kamen PROBAU se uporablja v kopalnicah, prhah, kuhinjah, vhodnih dvoranah in na stopnicah.

Obdelava:
Odrežite kapico na zgornjem koncu kartuše pred navojem. Konico kartuše odvijte in jo odrežite ustrezno k želeni debelini fuge. Silikon za naravni kamen PROBAU se lahko obdela z ročno potisno pištolo ali pnevmatsko pištolo. Fugirno tesnilno maso vbrizgajte v fuge, pri tem pa pazite da ne nastanejo votlinice.. Globlje fuge zapolnite z ustreznim penastim materialom. Akrilno tesnilo lahko zgladite z ustreznim orodjem, preden se začne tvoriti kožica. Nizke temperature in mokre podlage upočasnijo strditev. Odvečno tesnilo in lepilne trakove nemudoma odstranite po izgladitvi. Strjene fugirne mase je mogoče odstraniti samo mehanično. Enako velja za orodja.
Navodila: Pri uporabi gladilnih sredstev je treba nemudoma po zatesnitvi površine plasti odstraniti nastale vodne črte. Če boste očistili šele kasneje, bodo ostale trajne maroge. Pred uporabo zagotovite ujemanje z sosednjimi površinami, kot sta naravni kamen ali les s predhodnim preskusom.

Podlaga:
Robovi fug morajo biti suhi, čisti, brez olja ali maščob ter nosilni.
Napotek: Silikon za naravni kamen PROBAU se ne sprime na materialih, kot so npr. katran, bitumen, guma, teflon in polietilen. Pred uporabo je priporočljivo izvesti preizkuse oprijemanja.

Poraba:
Zadostuje za pribl. 8-9 m pri 6 x 6 mm široki in globoki fugi.

Čas in temperatura obdelave in strjevanja:
od +5 °C do +40 °C (optimalno od +5 °C do +20 °C). Strditev: pribl. 2 mm/na dan

Odpornost proti škodljivim vplivom spreminjajoče se temperature:
pribl. od -40 °C do +180 °C.

Dopustna skupna deformacija:
25 %

Odziv na ogenj:
Razred E

Standardi in kontrole:
Preverjen v skladu s standardom EN 15651 – 1. del: F-INT-EXT-CC; 2. del: Glas G-CC-20LM; 3. del: Sanitarno: S-XS 1
Druge informacije k izjavi o lastnostnih so na voljo na straneh www.probau.eu

Skladiščenje:
na hladnem, suhem in zaščiteno pred zmrzali

Silikon za naravni kamen 310 ml

Rok trajanja najmanj do:
V neodprti originalni embalaži 18 mesecev od datuma proizvodnje, glej odtisnjen žig.

Vrsta embalaže:
310-ml kartuša

Barvni odtenki:
prosojen, bel, siv, bazalten, antraciten bež

Odstranjevanje odpadkov:
V recikliranje oddajte samo popolnoma izpraznjene posode. Ostanki materiala lahko oddate pri lokalnih mestih za odstranjevanje problematičnega odpadka.

Sestavine:
Vsebuje 2-oktil-2H-isotiazol-3-on (OIT). Lahko povzroči alergične reakcije.
Svetovanje pod dežurno servisno telefonsko številko: +49 541 601-601. Varnostni list je na voljo po povpraševanju.

Varnostna opozorila:
Hraniti izven dosega otrok. V primeru potrebe po zdravniškem nasvetu, pripravite embalažo ter etiketo. Ne dopuščati, da pride v stik z očmi, kožo ali oblačili. Uporaba samo v dobro prezračenem prostoru. Ta izdelek vsebuje biocidni proizvod za zaščito suhega sloja.
Napotek:
Za napake pri uporabi in njihove posledice ne prevzemamo jamstva.
Upoštevajte navodila na embalaži.

Napotki temeljijo na obsežnih raziskavah in praktičnih izkušnjah. Le-teh pa ni mogoče prenesti na vsak primer uporabe. Zato vam priporočamo, da po potrebi izvedete preizkuse uporabe. V okviru nadaljnjega razvoja si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb. Sicer veljajo naši splošni poslovni pogoji.

Nadaljnje informacije preko:
Direktne številke servisne službe: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Poštni predal 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp/Bern

BAHAG AG
Poštni predal 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb