

Fliesenfuge flexibel

Flexibler, wasser- und schmutzabweisender Fugenmörtel zum Verfugen von keramischen Wand- und Bodenfliesen. Ideal für saugende Wandfliesen. Sehr feine Oberflächenstruktur. Für Fugenbreiten von 2 – 12 mm. Für innen und außen.

Verwendungszweck:

Fliesenfuge flexibel eignet sich zum Verfugen von keramischen Wand- und Bodenfliesen, Mosaik, Glasbaustein, Steinzeug sowie Feinsteinzeug, Riemchen und geschlossenenporigen Natursteinfliesen. Ideal für saugende Wandfliesen.



Der Fugenmörtel wird bevorzugt auf wasserbelasteten Flächen, wie z.B. in Feucht- und Nassräumen, im Dauer-Unterwasserbereich, auf Balkonen und Terrassen eingesetzt. Ideal geeignet für Problemuntergründe, die leichten Bewegungen (z. B. Temperaturdehnungen) ausgesetzt sind, wie Leichtbauwände und Heizestriche.

Werkstoff:

Fliesenfuge flexibel ist ein hochflexibler, wasser- und schmutzabweisender Fugenmörtel. Er ist zementgebunden und hydraulisch erhärtend. Durch die sehr feine Oberflächenstruktur ist die ausgehärtete Fugenmasse, wasser- und schmutzabweisend, abrieb- und wasserfest sowie beständig gegen alle üblichen Haushaltsreiniger. Übertrifft die Anforderungen der CG2WA nach DIN EN 13888.

Untergrund:

Der Untergrund muss vor Verfugung ausgetrocknet sein. Die Fugen müssen ausgekratzt werden und frei von Ansetzmörtel oder Kleber sein. Saugende Beläge mit Wasser leicht vornässen. Unterschiedlich stark saugende Untergründe sowie unterschiedlich breite und tiefe Fugen können zur Fleckenbildung führen. Nur auf geschlossenenporigen Fliesen verarbeiten.

Die Verarbeitung von Fliesenfuge flexibel darf bei normal erhärtendem Fliesenkleber frühestens nach 2 Tagen, beim Flexkleber nach ca. 24 Stunden und beim Flexkleber schnell nach ca. 2 Stunden erfolgen.

Verbrauch:

Der Verbrauch richtet sich nach Fliesenformat und Fugenbreite:

Fliesenformat	Fugenbreite x Fugentiefe	Verbrauch in kg/m ²	Sackinhalt (20 kg) reicht für
15 x 15 mm	5 x 5 mm	ca. 0,5	40,0 m ²
200 x 200 mm	5 x 5 mm	ca. 0,7	28,0 m ²
200 x 200 mm	10 x 5 mm	ca. 1,3	15,2 m ²
200 x 200 mm	10 x 10 mm	ca. 2,5	8,0 m ²
300 x 300 mm	10 x 5 mm	ca. 1,0	20,0 m ²
300 x 300 mm	10 x 10 mm	ca. 2,0	10,0 m ²

Verarbeitung:

Fliesenfuge flexibel unter ständigem Rühren mit ca. 4,8 l (grau: ca. 4,4 l) sauberem Wasser pro 20-kg-Gebinde / (ca. 1,2 l (grau: ca. 1,1 l) je 5-kg-Gebinde / ca. 0,5 l (grau: ca. 0,45 l) je 2-kg-Gebinde zu einem knollenfreien Mörtel anmischen, um die gewünschte Konsistenz einzustellen. Um die gewünschte Konsistenz einzustellen ggf. nachdosieren, nicht mehr Mörtel anrühren als in ca. 30 Minuten verarbeitet werden kann.

Bodenfliesen mit einem Gummischieber schräg zur Fuge einschlämmen, Wandflächen mit einem Fugenbrett verfugen. Hohlräume sorgfältig ausfüllen. Nach dem Anziehen des Mörtels überschüssiges Material entfernen. Die Mörtelreste sind mit einem leicht feuchten Schwamm oder Schwammbrett in kreisenden

Fliesenfuge flexibel

Bewegungen zu entfernen. Bei Bodenverarbeitung sollte die Fläche sofort nach dem Ausschlämmen mit trockenem Fugenmörtel abgestreut werden. Nach dem Auffegen (einige Minuten später) muss die Fläche mit einem feuchten Schwamm abgewaschen und anschließend poliert werden.

Bei porigen Oberflächen und matten Glasuren empfehlen wir eine Probeverfugung vorzunehmen.

Verarbeitung nicht bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C. Frischen Mörtel vor zu schneller Austrocknung, Frost, Niederschlag schützen.

Dehnungs- und Bewegungsfugen werden mit dauerelastischen Fugendichtstoffen z. B. Silikon verschlossen.

Lagerung: Trocken und sachgerecht.

Zusammensetzung: Zement, Zuschläge, Zusatzstoffe.

Lieferform:

grau:	2-kg-Beutel, 5-kg- Beutel, 20-kg-Sack
manhattan:	2-kg- Beutel, 5-kg-Gebinde
silbergrau:	2-kg-Beutel, 5-kg- Beutel
weiß:	2-kg- Beutel, 5-kg- Beutel, 20-kg-Sack
beige:	2-kg- Beutel, 5-kg- Beutel
anthrazit:	2-kg- Beutel, 5-kg- Beutel
braun:	2-kg- Beutel, 5-kg- Beutel
caramel:	2-kg- Beutel, 5-kg- Beutel
zementgrau:	2-kg- Beutel, 5-kg- Beutel
basalt:	2-kg- Beutel, 5-kg- Beutel

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit. Hinweise auf dem Sack beachten.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb