Maler- Acryl plus 310 ml

Высококачественный, пластичный, однокомпонентный герметик на акриловой дисперсионной основе, для наружных и внутренних работ с быстрым высыханием. Не содержит фталаты и с очень низкими эмиссиями.

Назначение:
Для заделки трещин и уплотнения швов с небольшой нагрузкой при расширении между бетоном, кирпичной кладкой, штукатуркой, окрашенной древесиной. Особенно хорошо подходит для швов между лестницей и стеной, между потолком и стеной, при установке подоконников и в газобетонных конструкциях.

Применение:
Обрежьте колпачок на верхнем конце тюбика над резьбой. Наверните наконечник и обрежьте его под углом соответственно ширине шва. PROBAU Maler- Acryl plus можно наносить ручным или пневматическим пистолетом. Выдавите герметик в шов, не оставляя пустот. Глубокие швы сначала заполняйте подходящим пенистым материалом. Акриловый герметик можно разровнять, пока не образовалась плёнка, подходящим инструментом. Низкие температуры и влажные основания замедляют твердение. Удаляйте лишний герметик и липкую ленту сразу после заглаживания. Очистите заглаживающий инструмент Застывший герметик можно удалить только механическим способом.

Примечания: Не пригоден для подводных и температурных компенсационных швов. Не применять при дожде и на мокрых основаниях. Возможна покраска большинством красок после полного затвердения (требуется предварительная проверка). Не подходит для мрамора и природного камня.

Основание:
Тщательно удалите с основания пыль, отставший материал, обои, масло, воск и не приставшую краску. Придайте шероховатость гладким поверхностям, сильно впитывающие основания, такие как штукатурку, бетон, пористый бетон и др. обязательно обработайте смесью акрила и воды в соотношении 1/3.
Примечание: полимеры с плохой сцепляемостью, такие как полиэтилен, тефлон, и содержащие битум основания не подходят для нанесения герметика. Нет сцепления со стеклом и металлом.

Расход:
Достаточно на 8-9 м шва шириной и глубиной 6 x 6 мм.

Время и температуры применения/твердения:
+5°C ... +40°C (оптимально +5°C ... +20°C). Твердение: 1-2 мм в день (при испарении воды)

Время до образования плёнки:
около 10 минут

Термостойкость:
-25°C ... +80°C

Допустимая общая деформация:
12,5 %

Пожароопасные свойства:

Maler- Acryl plus 310 ml

класс E

Стандарты и испытания:
Испытан по EN 15651 – часть 1: F-INT-EXT 12,5 P
Сертифицирован по RAL-ZU 123 Blauer Engel; GEV-Emicode EC 1plus
Дальнейшую информацию по декларации характеристик см. www.probau.eu

Хранение:
В сухом, прохладном месте, без замерзания

Срок хранения:
В закрытой оригинальной упаковке - 24 месяца с даты изготовления, см. штамп на упаковке.

Упаковка:
тюбик 310 мл

Цвета:
белый

Утилизация:
Сдавайте на переработку только не содержащие остатков герметика тюбики. Остатки материала можно сдать в местные пункты приёма специального мусора. Код отходов AVV 080410

Состав:
Содержит изотиазолинон. Может вызывать аллергические реакции. Консультации по сервисной горячей линии: +49 541 601-601. Паспорт безопасности можно получить по запросу.

Меры предосторожности:
Не допускайте попадания в руки детей. Обеспечьте хорошее проветривание при нанесении и высыхании. Во время работы нельзя есть, пить, курить. При попадании в глаза или на кожу сразу же тщательно промойте водой. Не допускается применение в зонах с продуктами питания и питьевой водой. Паспорт безопасности можно получить по запросу.

Примечание:
Защитите массу от вымывания до её схватывания на поверхности.
Мы не несём никакой ответственности за ошибки применения и их последствия.
Выполняйте рекомендации, приведённые на упаковке.

Рекомендации основаны на многочисленных испытаниях и опыте практического использования. Но они не распространяются на все случаи применения. Поэтому мы рекомендуем выполнить сначала несколько пробных операций. Оставляем за собой право на технические изменения в рамках совершенствования продукции. В остальном действуют наши общие коммерческие условия.

Дальнейшая информация:
Сервисная горячая линия: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb