Pleskar-akril plus 310 ml

Zelo kakovostna, elastoplastična in eno-komponentna fugirna tesnilna masa na akrilni, disperzijski osnovi za notranjo in zunanjo uporabo s hitrim sušenjem.
Izdelek je brez ftalata in zelo okolju prijazen

Namen uporabe:
Za zapiranje razpok in za zatesnitev fug z majhno obremenitvijo raztezanja med betonom, zidovjem, ometom ali lakiranim lesom. Posebno primerno za fuge med stopnicami in steno, stropom in steno ter med priključki okenskih polic in konstrukcij iz plinobetona.

Obdelava:
Odrežite kapico na zgornjem koncu kartuše pred navojem. Konico kartuše odvijte in jo odrežite ustrezno k želeni debelini fuge. Pleskar-akril PROBAU se lahko obdela z ročno potisno pištolo ali pnevmatsko pištolo. Fugirno tesnilno maso vbrizgajte v fuge, pri tem pa pazite, da ne nastanejo votlinice. Globlje fuge zapolnite z ustreznim penastim materialom. Akrilno tesnilo lahko zgladite z ustreznim orodjem, preden se začne tvoriti kožica. Nizke temperature in mokre podlage upočasnijo strditev. Odvečno tesnilo in lepilne trakove nemudoma odstranite po izgladitvi. Očistite gladilno orodje. Strjene fugirne mase je mogoče odstraniti samo mehanično.

Navodila: Ni primerno za fuge pod vodo in dilatacijske fuge. Ne uporabljajte pri dežju ali mokrih podlagah. Omogoča prebarvanje z večino barv (potreben je lasten test) po popolni strditvi materiala. Ni primerna za marmorni kamen in naraven kamen.

Podlaga:
S podlage/sprijemljive površine temeljito odstranite prah, nepritrjen material, tapete, mast, vosek in ne-sprijete premaze. Gladke površine naredite hrabre, medtem ko je treba močno vpojne podlage, kot je npr. omet, beton, celičast beton itd., predhodno obdelati z mešanico iz 1/3 akril/vode.
Napotek: Umetne mase, ki zavračajo sprijem, kot npr. polietilen, teflon in bituminozne podlage so neprimerne kot sprijemalna podlaga. Se ne sprijema stekla in kovin.

Poraba:
Zadostuje za pribl. 8-9 m pri 6 x 6 mm široki in globoki fugi.

Časi za obdelavo in strjevanje, temperatura strjevanja:
od +5 °C do +40 °C (optimalno od +5 °C do +20 °C). Strjevanje: 1-2 mm/na dan (z oddajanjem vode)

Čas tvorjenja kožice:
pribl. 10 minut

Odpornost proti škodljivim vplivom spreminjajoče se temperature:
pribl. od -25 °C do +80 °C.

Dopustna skupna deformacija:
12,5 %

Odziv na ogenj:
Razred E

Pleskar-akril plus 310 ml

Standardi in kontrole:
Preverjen v skladu s standardom EN 15651 – 1. del: F-INT-EXT 12,5 P
Certificiran po RAL-ZU 123 Modri angel (nem. Blauer Engel); GEV-Emi-koda EC 1plus;
Druge informacije k izjavi o lastnostnih so na voljo na straneh www.probau.eu

Skladiščenje:
na hladnem, suhem in zaščiteno pred zmrzali

Rok trajanja najmanj do:
V neodprti originalni embalaži 24 mesecev od dneva proizvodnje, glej pečat.

Vrsta embalaže:
310-ml kartuša

Barvni odtenki:
bel

Odstranjevanje odpadkov:
V recikliranje oddajte samo popolnoma izpraznjene posode. Ostanki materiala lahko oddate pri lokalnih mestih za odstranjevanje problematičnega odpadka. Ključ odpadka AVV: 080410

Sestavine:
Vsebuje izotiazolinone. Lahko povzroči alergične reakcije. Svetovanje pod dežurno servisno telefonsko številko:
+49 541 601-601. Varnostni list je na voljo po povpraševanju.

Previdnostni stavki:
Hraniti izven dosega otrok. Pri obdelavi in sušenju temeljito prezračiti. Med obdelavo ne jesti, piti in ne kaditi. Pri stiku z očmi ali kožo takoj izpirati z obilo vode. Ni primerno za območja, kjer so živila ali je pitna voda. Varnostni list je na voljo po povpraševanju.

Napotek:
Maso zaščitite toliko časa pred izpiranjem, dokler se ni strdila na površju.
Za napake pri uporabi in njihove posledice ne prevzemamo jamstva.
Upoštevajte navodila na embalaži.

Napotki temeljijo na obsežnih raziskavah in praktičnih izkušnjah. Le-teh pa ni mogoče prenesti na vsak primer uporabe. Zato vam priporočamo, da po potrebi izvedete preizkuse uporabe. V okviru nadaljnjega razvoja si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb. Sicer veljajo naši splošni poslovni pogoji.