

Yüzey ve Tesviye Macunu

Üniversal kullanım olanakları sunan dolgu ve tesviye macunu. İç mekanlarda işlenmeye uygundur.

Kullanım Amacı:

Yüzey ve tesviye macunu, tüm mineral zeminler üzerinde tesviye macunu olarak ve ince sıva, deliklerin tamir edilmesi ve doldurulması, alçı ve alçı levhaların macunlanması işlerinde kullanılmak üzere uygundur. Macun, bunun ötesinde, hazır beton parçaların derzlenmesi, düzensizliklerin düzeltilmesi, elişleri ve modelleme işlerinde kullanılmak üzere de uygundur.

Malzeme:

Yüzey ve tesviye macunu, üstün nitelikli, alçı bazlı bir dolgu ve tesviye malzemesidir.

Zemin:

Zemin, yüksek taşıma kapasiteli, temiz, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Boşta duran, yapışık olmayan parçalar uzaklaştırılmalıdır. Zeminler, uygulama öncesinde ıslatılmalıdır. Güçlü emiş özelliklerine sahip yüzeyler ile yine aynı şekilde ahşap zeminlere ilk önce yapıştırma emülsiyonu uygulanmalıdır. Pürüzsüz yüzeyler, hafifçe pürüzlendirilmelidir.

Sarfıyat:

1 mm tabaka kalınlığında, her m² için yaklaşık 0,9 - 1,0 kg kuru harç gereklidir. Sarfıyat, zemin özellikleri ile tabaka kalınlığına göre değişir.

İşleme:

5 kg yüzey ve tesviye macunu, yaklaşık 3 l temiz suyun içine dökülür (1,5 kg malzemeye yaklaşık 0,9 l su) ve püremsi ve topaksız bir karışım elde edilene kadar mala veya matkap ile karıştırılır. Malzeme, karıldıktan sonra, mala veya perdah malası ile uygulanır. Yaklaşık 45 dakika içinde işlenebilecek malzemeden daha fazlası karılmamalıdır. Yüzey ve tesviye macunu, sertleştikten sonra, zımparalanabilir, dübel ve çivi çakılabilir. Malzemenin daha sonra boyanması gerekiyorsa, boyanmadan önce, PROBAU primer uygulanmalıdır.

Ürün, 5 °C'den düşük hava ve zemin sıcaklıklarında işlenmemelidir. Taze macun, su içeriğinin çok hızlı bir şekilde buharlaşmasına (örneğin; hava ceryanı veya güneş ışınlarına maruz kalması sonucu), don ve yağışlara karşı korunmalıdır.

İşlenebilirlik / Katılma Süreleri:

Ürünün işlenebilirlik süresi, + 20°C'de yaklaşık 45 dakikadır.

Depolama:

Kuru ve gerektiği gibi.

Terkip:

Paris alçısı, mineral agrega, katkı malzemeleri.

Ambalaj:

1,5 kg torba, 5 kg torba



Yüzey ve Tesviye Macunu

Not:

Teknik bilgilerde, 20 °C / % 65 nispi hava nemi oranı baz alınmıştır. Torbanın üzerindeki uyarıları dikkate alınız.

Burada verilen bilgiler, kapsamlı testler ve uygulama deneyimlerine dayanmaktadır. Bu bilgiler, tüm uygulamaları kapsamamaktadır. Bu nedenle, gerekmesi halinde, deneme amaçlı uygulamaların yapılmasını öneririz. Gelişmeler çerçevesinde yapılacak teknik değişiklik haklarımız saklıdır. Tüm diğer konularla ilgili olarak, Genel İşlem Şartlarımız geçerlidir.

Gerekli diğer bilgiler için:

Çağrı merkezi: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb