

## Kuvars Zemin

Örneğin; karo üzeri karo gibi emici olmayan pürüzsüz yüzeyler üzerinde optimum yapıştırma ve tutunma mukavemetine sahip, kullanıma hazır kuvars astar boya. İç ve dış mekanların duvar ve zeminlerinde kullanılmak üzere uygundur.



### Kullanım Amacı:

PROBAU kuvars zemin, pürüzsüz, emici olmayan zeminler (örneğin; fayanslar, eski seramik kaplamalar, düz betonlar vb.) ile fayans altlarında ve dış mekanların tabanlarında, kompozit yalıtım malzemeleri ile birlikte aderans köprüsü olarak kullanılır. İç mekanlarda, eğilmeye dayanıklı ahşap zeminler ile eski ve suya dayanıklı halı yapıştırıcısı kalıntılarının üzerine de uygulanabilir.

### Malzeme:

Yapıştırma gücünü arttıran özel kuvars katkıları içeren, kullanıma hazır, solvent içermeyen kuvars astar. Malzeme, fırça veya rulo ile uygulanabilir, hızlı kurur ve pürüzsüz ve emici olmayan zeminler üzerinde tutunma gücü yüksek bir yapışma sağlar.

### Zemin:

Zemin; kuru, yük taşıma kapasiteli, çatlaksız, tozdan ve kirler ile ayırıcı tabakalardan (örneğin; boyalar, yağlar, parafinler, cilalar vs.) arındırılmış olmalıdır. Gerekmesi durumunda zemin, zımparalanmalı veya frezelenmeli / aşındırıcı püskürtümlü temizlemeye tabi tutulmalıdır.

### İşleme:

Kullanıma hazırdır. Sadece karıştırın ve inceltmeden uygulayın. Başka ürünlerle karıştırılmamalıdır. Kuvars astar, rulo veya fırça ile kuru, temiz ve yük taşıma kapasiteli zeminin her tarafına eşit oranlı ve ince bir şekilde sürün. Sürekli ıslak olan yerlerde kullanılmamalıdır.

Takımlar, çalışma biter bitmez hemen su ile yıkanmalıdır.

Uygulama ve kuruma sırasında, hava, malzeme ve zemin sıcaklığı, +5 °C'nin altına düşmemelidir.

RL 2004/42 EG yönetmeliğine göre, VOC içeriğinin EC sınır değeri: Kat. A/h: 30 g/l (2010). Bu ürün maksimum 10 g/l VOC içerir.

### Kuruma süresi:

Şantiye koşulları, zemin, sıcaklık ve nispi nem oranına göre, yaklaşık 12 saat.

### Sarfiyat:

Zeminin türü ve özelliklerine göre, yaklaşık 0,2 kg/m<sup>2</sup>.

### Depolama:

Serin ve don oluşumundan uzak bir yerde muhafaza ediniz.

### Ambalaj:

1 kg kap, 7 kg kova

### Not:

## Kuvars Zemin

Teknik bilgilerde, 20 °C / % 65 nispi hava nemi oranı baz alınmıştır.

Ambalajın üzerindeki güvenlik uyarılarını dikkate alınız.

Burada verilen bilgiler, kapsamlı testler ve uygulama deneyimlerine dayanmaktadır. Bu bilgiler, tüm uygulamaları kapsamamaktadır. Bu nedenle, gerekmesi halinde, deneme amaçlı uygulamaların yapılmasını öneririz. Gelişmeler çerçevesinde yapılacak teknik değişiklik haklarımız saklıdır. Tüm diğer konularla ilgili olarak, Genel İşlem Şartlarımız geçerlidir.

**Gerekli diğer bilgiler için:**

**Çağrı merkezi: 0049 (0) 180/3 000 462**

**BAHAG AG**  
Postfach 100561  
D-68005 Mannheim

**BAUHAUS SCHWEIZ AG**  
Sägetstrasse 5  
CH-3123 Belp / Bern

**BAHAG AG**  
Postfach 4000  
A-4600 Wels

**BAUHAUS ZAGREB k.d.**  
Škorpi Kora 27  
HR-10000 Zagreb