

Hızlı Çimento

Uygulandıktan birkaç dakika sonra yüke maruz bırakılabilen, hızlı tamirler veya anında montaj amaçları doğrultusunda kullanılabilen çimento. İçeride ve dışarıda işlenebilir:

Kullanım Amacı:

Örneğin; raflar ve lambaların hızlı ve güvenli bir şekilde dübellenip vidalanması işlemleri ve beton üzerinde yapılacak olan acil tamir çalışmalarında kullanılır. Duvarlarda suyun neden olduğu deliklerin kapatılmasında da kullanılır.

Malzeme:

Hızlı çimento, üstün nitelikli, hızlı prizlenen, yüksek bir dayanım kapasitesine ulaşan ve üzerine, sadece birkaç dakika içinde yük bindirilebilen bir çimentodur. Hızlı çimento, sertleştikten sonra, suya ve dona dayanıklıdır. Bu ürün, TRGS 613'e uygun olarak, düşük oranda kromat içerir.

Zemin:

Zeminler temiz, kuru, emici ve tozdan arındırılmış ve pürüzlü olmalıdır. Boşta duran parçalar uzaklaştırılmalıdır. Zemin, ön işleme tabi tutulduktan sonra temizlenmelidir. Zemin, uygulamadan önce ıslatılmalıdır.

İşleme:

Hızlı çimentoyu, ölçülen su da ilave edilerek (yaklaşık 0,18 l/kg), topaksız ve homojen bir kıvam elde edilene kadar lastik bir kaba veya benzeri bir kabın içinde karıştırın. Zeminler, uygulamaya geçilmeden önce ıslatılmalıdır. Hızlı çimentoyu, öngörülen deliklerin içine bastırın ve hemen ardından dübeli de yerine sokarak son pozisyonuna getirin. Çimentoyu deliğin içine bastırırken, boşluk oluşturmamaya dikkat edin. Eğer hızlı çimentoyu dış mekanda uyguluyorsanız, örneğin; üzerini örtmek suretiyle içine nem ulaşmasını engelleyin. Ancak, sadece belirtilen süre içinde işlenebilecek kadar çimento karmalısınız. Sertleşmiş çimento kullanılmamalıdır. Hızlı çimento; çinko, kurşun, bakır ve alüminyum (korozyon tehlikesi) gibi demir dışı metallerle temas etmemelidir.

Çalışmalar, +5 °C'den düşük hava, malzeme ve zemin sıcaklıklarında yapılmamalıdır.

İşlenebilirlik / Katılma Süreleri:

Ürünün işlenebilirlik süresi, + 20 °C'de yaklaşık 3 - 8 dakikadır. Hızlı çimento, uygulandıktan sadece birkaç dakika sonra yüke maruz bırakılabilir.

Sarfiyat:

Sarfiyat, ilgili uygulamaya göre değişir.

Depolama:

Kuru ve gerektiği gibi.

Terkip:

Çimento, katkı malzemeleri.

Ambalaj:

1 kg kap
5 kg torba, 10 kg torba



Hızlı Çimento

Not:

Teknik bilgilerde, 20 °C / % 65 nispi hava nemi oranı baz alınmıştır.

Torbanın üzerindeki uyarıları dikkate alınız.

Bu ürün çimento içerdiğinden, nem/su ile alkali reaksiyon gösterir. Bu nedenle, cilt ve gözler korunmalıdır. Cilde temas ettiğinde, sadece su ile yıkanmalıdır. Ürünün göze temas etmesi durumunda, hemen bir göz doktoruna müracaat edilmelidir. Konuyla ilgili olarak ambalajın üzerindeki yazıyı da okuyunuz.

Burada verilen bilgiler, kapsamlı testler ve uygulama deneyimlerine dayanmaktadır. Bu bilgiler, tüm uygulamaları kapsamamaktadır. Bu nedenle, gerekmesi halinde, deneme amaçlı uygulamaların yapılmasını öneririz. Gelişmeler çerçevesinde yapılacak teknik değişiklik haklarımız saklıdır. Tüm diğer konularla ilgili olarak, Genel İşlem Şartlarımız geçerlidir.

Gerekli diğer bilgiler için:

Çağrı merkezi: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb