

Struktur Acryl 310 ml (Akrilik Dispersiyon Bazlı Derz Yalıtım Malzemesi)

İç ve dış mekanlar için, akrilik dispersiyon bazlı derz yalıtım malzemesi. Sertleştikten sonra üzerine boya sürülebilir.

Kullanım amacı:

PROBAU Struktur Acryl, tuğla duvar sıvalarındaki çatlakların kapatılması ve beton, tuğla duvar, sıva, metal, ahşap vs. arasındaki az hareketli bitişme derzlerinin yalıtılmasında kullanılır. Malzeme daneli olduğundan, yüzeyler sertleştikten sonra, geniş oranda mineral bazlı bir sıva malzemesi ile sıvanmış gibi görünür. PROBAU Struktur Acryl ürününü, sık sık nemle temas halinde olan derzlerde kullanmayınız. Donmuş zeminler derzlenmemelidir. Uygulamadan önce, deneme amaçlı tutunma testleri yapılması önerilir.

Uygulama:

Kapağı, üst kartuşun dibinden, vida dışından önce kesin. Kartuşun ucunu takın ve derz genişliğine göre eğik bir şekilde kesin. PROBAU Struktur Acryl ürünü, manüel bir veya havalı bir tabanca ile uygulanabilir. Derz yalıtım malzemesini, hiç boşluk kalmayacak şekilde derze sıkın. Derin derzlerin arkaları, uygun bir köpük malzeme ile doldurulmalıdır. Akril yalıtım malzemesi, kabuk tutmadan önce, uygun bir takımla düzleştirilebilir. Düşük sıcaklıklar ve ıslak zeminler, ürünün sertleşmesini geciktirir. Yalıtım malzemesi fazlalıkları ve yapışkan bantlar, düzleştirme işleminden hemen sonra uzaklaştırılmalıdır. Sertleşen derz dolguları, sadece mekanik olarak temizlenebilir. Aynı durum, takımlar için de söz konusudur.

Açıklamalar: Sualtı ve genişleme derzlerinde kullanılmak üzere uygun değildir. Yağmurlu havalarda veya ıslak zeminlere uygulanmamalıdır. Yalıtım malzemesine, üzerinde sert bir kabuk oluşana kadar, su (örn. yağmur) değdirilmemelidir. Malzeme tamamen sertleştikten sonra çoğu boylarla (uygunluk kontrolü gerekli) boyanabilir. Mermer ve doğal taş için uygun değildir.

Zemin:

Derzleri ve çatlakları iyice temizleyin, boşta duran parçaları uzaklaştırın. Güçlü emici özelliklere sahip zeminlere, önce 1:3 oranda suyla inceltilebilir ürünün sürülmesini öneririz.

Not: Örn. polietilen, teflon ve bitüm içeren zeminler ve plastikler gibi yapışma özellikleri kötü olan plastikler, zemin olarak kullanılmak üzere uygun değildir. Cam ve metalin üzerinde tutunmaz.

Sarfiyat:

6 x 6 mm genişliğinde ve derinliğinde bir derzde, yaklaşık 8-9 m.

İşlenebilirlik / katılma süresi ve sıcaklıkları:

+5°C ila +40°C arası (optimum +5°C ila +20°C arası). Sertleşme: 1-2 mm/gün (su vererek)

Sıcaklık dayanımı:

Yakl. -25°C ila +80°C arası.

İzin verilebilir toplam deformasyon:

% 10

Yangın davranışı:

Sınıf E



Struktur Acryl 310 ml (Akrilik Dispersiyon Bazlı Derz Yalıtım Malzemesi)**Standartlar ve testler:**

EN 15651 – Bölüm 1'e göre test edilmiştir: F-INT-EXT
Performans beyanı ile ilgili daha geniş bilgi için: www.probau.eu

Depolama:

Soğuk, kuru, don tehlikesi olmayan bir yerde depolanmalıdır.

Son kullanma tarihi:

Açılmamış orijinal ambalajının içinde, üretim tarihinden itibaren 24 ay. Üretim tarihi ambalajın üzerinde yer almaktadır.

Ambalaj:

310ml kartuş

Renk tonları:

Beyaz

Tasfiye:

Ürünün ambalajını, geri dönüşüme göndermeden önce tamamen boşaltın. Malzeme kalıntıları, yerel sorunlu atık tasfiyesi noktalarına teslim edilebilir. Atık Listesi Yönetmeliğine göre atık kodu 080410

İçerik maddeleri:

Eser miktarda izotiyazolinonlar içerebilir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bilgilendirme çağrı merkezi: +49 541 601-601. Başvuru üzerine güvenlik bilgi formu mevcuttur.

Güvenlik uyarıları:

Çocuklardan uzak tutulmalıdır. Ürün işlenirken ve kururken yeterince havalandırma sağlanmalıdır. Ürün işlenirken, yemek yemek, bir şey içmek veya sigara içmekten kaçınılmalıdır. Göze veya cilde teması halinde, bol suyla yıkayın. Gıda maddelerinde veya içme suyu bulunan bölgelerde kullanılmak üzere uygun değildir. İzotiazolinon içerir.

Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Not:

Malzemeye, yüzeyi prizlenene kadar su değmemelidir.
Uygulama ile ilgili hatalar ve bu hataların sonuçlarından şirketimiz sorumlu değildir.
Ambalajın üzerindeki uyarıları dikkate alın.

Burada verilen bilgiler, kapsamlı testler ve uygulama deneyimlerine dayanmaktadır. Bu bilgiler, tüm uygulamaları kapsamamaktadır. Bu nedenle, gerekmesi halinde, deneme amaçlı uygulamaların yapılmasını öneririz. Gelişmeler çerçevesinde yapılacak teknik değişiklik haklarımız saklıdır. Tüm diğer konularla ilgili olarak, Genel İşlem Şartlarımız geçerlidir.

Gerekli diğer bilgiler için:

Çağrı merkezi: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb