

DEU Dispersionsflexkleber

Anwendung: Hochflexibler, gebrauchsfertiger Dispersionsflexkleber zum Verlegen von Fliesen, Platten, Kleinmosaik, Riemchen, Leichtbau- und Hartschaumplatten sowie Naturstein wie Granit und Basalt (außer Marmor). Für innen. Farbe: beige. D1TE gem. DIN EN 12004.

Untergrund: PROBAU Dispersionsflexkleber klebt auf allen festen, tragfähigen, formstabilen und staubfreien Untergründen. Schmutz, Öl, Farbbeschichtungen und lose Teile sind zu entfernen. Bei sehr saugfähigen Untergründen ist eine Vorbehandlung mit PROBAU Haftemulsion notwendig.

Verarbeitung: PROBAU Dispersionsflexkleber wird mit einem geeigneten Zahnspachtel auf den Untergrund aufgetragen und gleichmäßig durchgekämmt. Auf vollflächige Verklebung achten. Fliesen nur in frischen Kleber einlegen. Das Korrigieren des Verlegegutes ist noch kurze Zeit möglich. Klebereste müssen sofort mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Die Anwendung im Schwimmbad ist nicht möglich. Die Verarbeitungszeit bei +20 °C beträgt ca. 30 Minuten. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C. Frischen Kleber vor zu schneller Austrocknung, Frost, Regen schützen.

Lagerung: Frostfrei und sachgerecht. In ungeöffneter Originalverpackung mindestens 12 Monate haltbar ab Herstellungsdatum, siehe Etikett.

Produkt enthält Benz-Isothiazolinon zur Topfkonservierung. Dieser Stoff kann allergische Reaktionen hervorrufen.

DEU P-Sätze: P 101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P 301+310: BEI VERSCHLÜCKEN: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
FRA Phrases-P: P 101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P 102: Tenir hors de portée des enfants. P 301+310 EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
HRV P-rečenice: P 101 Ako je potreban liječnički savjet, pripremite ambalažu ili označnu etiketu. P 102: Ne smije dospjeti u dječje ruke. P 301+310 U slučaju progutanja: Kontaktirajte odmah centar za otrovne slučajeve ili lekara.

FRA Colle de construction et pour carrelages

Utilisation: Colle très flexible et prête à l'emploi pour poser du carrelage, des plaques, des petites mosaïques, mulots, panneaux de mousse dure et de construction légère ainsi que pour des pierres naturelles telles que le granit et le basalte (sauf le marbre). Pour l'intérieur. Couleur: beige. D 1 TE conformément à EN 12004.

Support: Le mortier de colle adhère sur tous les supports fixes, solides, non meubles et nettoyés de la poussière. Enlever toutes poussières, huiles, traces de peinture et les parties séparées. Les surfaces très absorbantes doivent être préalablement traitées avec l'émulsion adhérente PROBAU.

Mise en oeuvre: Le mortier doit être appliqué sur le support avec une spatule dentée adéquate et de façon régulière. Faire attention au collage sur toute une surface. Ne poser les carreaux que sur de la colle fraîche. Il n'est possible de corriger la pose que peu de temps après. Les restes de colle doivent être retirés avec un torchon humide. Elle ne peut pas être utilisée dans une piscine. La colle peut être travaillée env. 30 minutes à une température de +20 °C. Ne pas travailler par une température de l'air et du support inférieure à +5 °C. Protéger la colle fraîche du dessèchement, du gel et de la pluie.

Stockage: à sec et conformément aux prescriptions. Dans l'emballage d'origine non entamé, utilisable au moins pendant 12 mois à partir de la date de fabrication, voir étiquette.

Le produit contient de la benzisothiazolinone comme agent de conservation en stockage. Cette substance peut provoquer des réactions allergiques

Verbrauch / Rendement / Potrošnja:

Format / Format / Format	Zahnung / Denture / Nazubljenje	Verbrauch / Rendement / Potrošnja
Fliesen / Carreaux / Pločic	4 x 4 x 4 mm	ca. 1,8 kg/m ²
Keramik, Mosaik / Céramique, Mosaïque / Keramika, Mozaik	6 x 6 x 6 mm	ca. 2,5 kg/m ²

PROBAU®

Dispersionsflexkleber eco

Für innen
Gebrauchsfertig



Colle de construction et pour carrelages
Gračevinsko ljepilo

1 kg

HRV Gračevinsko ljepilo

Primjena: Visokoelastično, gotovo, disperzivno ljepilo za polaganje pločica, ploča, malih mozaika, dekorativnih tankih rubnih pločica, ploča od lakih materijala i ploča od tvrde pjene kao i prirodnog kamena kao granit i bazalt (osim mramora). Za unutarnje. Boja: bež. D 1 TE prema EN 12004.

Podloga: Ljepilo ljepi na svim čvrstim, nosivim podlogama stabilnog oblika, očišćenim od prašine. Odstraniti prijavštinu, ulje, slojeve sa bojom i nepričvršćene dijelove. Kod podloga koje jako upijaju neophodan je prethodni tretman sa PROBAU vezivnim premazom.

Priprema: Prikladnim nazubljenim gletrom nanijeti mort na podlogu i ravnomjerno pročešljati. Obratiti pozornost na nanošenje ljepila po cijeloj površini. Pločice polagati samo u svježe ljepilo. Korigiranje polaganja je moguće još kratko vrijeme. Ostatke od lijepljenja odmah obrisati vlažnom krpom. Uporaba u bazenu nije moguća. Rok za primjenu pri +20 °C iznosi cca. 30 minuta. Ne primijenjivati kod temperature zraka i podloge ispod +5 °C. Zaštiti svježe ljepilo od prebrzog sušenja, mraza, kiše.

Skладиštenje: zaštićeno od mraza i na odgovarajući način. Rok trajanja u neotvorenoj originalnoj ambalaži najmanje 12 mjeseci od datuma proizvodnje, vidi etiketu.

Proizvod sadrži benzisothiazolinon za konzerviranje lonaca. Ta tvar može izazvati alergijske reakcije.

Hergestellt für:

BAUHAUS (Schweiz) AG
Sägetstrasse 5 • CH-3123 Belp/Bern

Der Hersteller dieses Produktes ist zertifiziert nach Qualitätsnorm DIN ISO EN 9001.

Service-Hotline: 0049 (0)1 80/3 00 04 62
9 Cent/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.

www.probau.eu



Nur im **BAUHAUS**

0432	
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853	
13 Nr. 101073	
EN 12004 Typ D - Klasse 1 TE	
Dispersionsklebstoff für normale Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit	
Brandverhalten:	E
Verbundfestigkeit:	Haftscherfestigkeit nach Trockenlagerung ≥ 1,0 N/mm ²
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen mit Klima-/Warmlagerung:	Haftscherfestigkeit nach Wasserlagerung ≥ 1,0 N/mm ²



Gilt nur für Österreich



PDK 1

4 004637 222329