

PROBAU®



Quarzsand eco

Vielseitiger Einsatz
Körnung 0,1 – 0,4 mm
Naturprodukt

BAUHAUS



Sable de quartz
Kvarcni pijesak

10 kg

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG · Mühleneschweg 6 · 49090 Osnabrück
Tel. +49 541 601-01 · Fax +49 541 601-853 · info@quick-mix.de · www.quick-mix.de

DEU / FRA / HRV

P-Sätze / Phrases-P / P-upozorenja

P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. / Tenir hors de portée des enfants. / Ne smije dospjeti u dječje ruke.

P 301+310: Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. / EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. / U slučaju progutanja: Kontaktirajte odmah centar za otrovne slučaje ili lekara.

DEU Quarzsand

Anwendung: Feuergetrockneter Feinsand mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten für innen und außen. Quarzsand eignet sich u. a. zum Abstreuen von Fliesenbelägen nach dem Einschlämmen, zum Anmischen unterschiedlicher Putz- bzw. Mörtelrezepturen oder zur Befüllung von Standaschenbechern. Körnung 0,1 – 0,4 mm.

Verarbeitung: Je nach Anwendungsfall und Verarbeitungsrichtlinien wird der Quarzsand mit Zement und Kies vermischt. Als Faustformel gilt das Mischungsverhältnis 1 Raumteil Zement : 3 - 4 Raumteile Sand und Kies. Wird der Quarzsand z.B. Reparaturmörteln oder Spachtelmassen zugegeben, sind die Hinweise der Mörtelhersteller zu beachten. Mit zunehmender Quarzsandbeimischung verringert sich die Festigkeit des Mörtels.

Verbrauch: Der Verbrauch richtet sich nach dem Anwendungsgebiet, den jeweiligen Anforderungen bzw. Verarbeitungsrichtlinien.

Lagerung: Trocken und sachgerecht.

FRA Sable de quartz

Utilisation: Sable fin séché à la flamme utilisable dans de multiples situations pour l'intérieur et l'extérieur. Est entre autres adapté pour être répandu sur des revêtements carrelés après avoir été enduits, pour être mélangé à différentes méthodes de lavage ou de mortier ou encore pour remplir des cendriers sur pied. Grain 0,1 – 0,4 mm.

Mise en oeuvre: Selon les cas d'utilisation et les indications de préparation, on mélangera le sable de quartz avec du ciment et du gravier. La règle de base pour le mélange est : 1 portion de ciment pour 3-4 de mortier et gravier. Si le sable de quartz est rajouté par ex. à du mortier de réparation ou à de l'enduit, se référer aux indications du fabricant de mortier. Plus il y a de sable de quartz dans le mélange, plus la dureté du mortier est réduite.

Rendement: Le rendement dépend du domaine d'utilisation, des conditions et des indications de préparations.

Stockage: Au sec et conformément aux spécificités.

HRV Kvarcni pijesak

Primjena: Fini pijesak sušen vatrom sa višestrukim mogućnostima uporabe iznutra i izvana. Kvarcni pijesak je između ostalog prikladan za posipanje obloga od pločica nakon fugiranja, za pripremu (miješanje) različitih receptura za žbuku, odnosno mort ili za punjenje samostojećih pepeljara. Granulacija 0,1 - 0,4 mm.

Priprema: Prema primjeni i smjernicama za pripremu kvarcni pijesak se miješa sa cementom i šljunkom. Približna formula za omjer miješanja je 1 dio cementa : 3-4 dijela pijeska i šljunka. Ukoliko se kvarcni pijesak dodaje mortu za popravak ili masama za izravnavanje treba slijediti upute proizvođača morta. Sa većom količinom dodanog kvarcnog pijeska umanjuje se čvrstoća morta.

Potrošnja: Potrošnja ovisi o području primjene, dotičnim zahtjevima odnosno smjernicama za pripremu.

Skladištenje: Primjereno i na suhom.



4 004637 096654



Gilt nur für Österreich

PQS 10
10 kg

Hergestellt für:
BAUHAUS (Schweiz) AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp/Bern

Service-Hotline:
0049 (0)1 80/3 00 04 62
9 Cent/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.
www.probau.eu

Der Hersteller dieses
Produktes ist zertifiziert
nach Qualitätsnorm
DIN EN ISO 9001.



Nur im BAUHAUS

PROBAU®

Quarzsand eco 10 kg

PQS10

Sable de quartz
Kvarcni pijesak



4 004637 096654