



PROBAU®

PROBAU®

PROBAU®

DEU Flexkleber

Anwendung: PROBAU Flexkleber zum Verlegen von Fliesen, Riemchen- und Hartschaumplatten. Flexkleber klebt auf Beton, Putz, Estrich, Anhydritestrich, Mauerwerk und Gipskartonplatten und Leichtbeton. Auch für Heizestriche, Balkone und Fassaden. Für innen und außen. Frostsicher. C 2TE gem. DIN EN 12004, S1 gem. DIN EN 12002.

Untergrund: Der Untergrund muss tragfähig, formstabil, trocken, sauber, öl-, anstrich- und staubfrei sein. Lose Teile sind zu entfernen. Bei saugfähigen Untergründen ist eine Vorbehandlung mit PROBAU Haftemulsion notwendig.

Verarbeitung: Flexkleber mit sauberem Wasser (ca. 6 l pro 25-kg-Gebinde) unter ständigem Rühren zu einem knollenfreien Mörtel anmischen. Nach ca. 5–10 Minuten Reifezeit nochmals durchrühren. Klebemörtel mit einem Zahnschapel auf den Untergrund auftragen und gleichmäßig durchkämmen, so dass eine vollflächige Verklebung gewährleistet wird. Fliesen nur in frischen Kleber einlegen. Im Dauernassbereich (Schwimmbad, Terrasse, Balkon) ist auf eine hohlraumfreie Verlegung zu achten. Dafür muss der Kleber auch auf die Rückseite der Platten bzw. Fliesen aufgetragen werden. Bei der Verlegung auf Heizestrichen muss die Fußbodenheizung mind. ein Tag vor Verlegung abgeschaltet werden und darf erst nach Erhärtung des Klebers wieder eingeschaltet werden. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C. Frischen Kleber vor zu schneller Austrocknung, Frost, Regen schützen.

Lagerung: Trocken und sachgerecht.

FRA Colle flexible

Utilisation : La colle flexible PROBAU est adaptée pour poser du carrelage, mosaïcs, panneaux de mousse dure et de construction légère. La colle flexible adhère sur le béton, le crépi, les chapes de ciment, les chapes de ciment anhydrides, la maçonnerie, les placoplâtres et le béton léger. Egalement adaptée pour les chapes de ciment chauffées, les balcons et façades. Pour l'intérieur et l'extérieur. Anti-gel. C 2TE conformément à DIN EN 12004, S1 conformément à DIN EN 12002.

Support : Le support doit être solide, non meuble, sec, propre et nettoyé de toute huile, peinture et poussières. Les parties séparées doivent être enlevées. Les surfaces absorbantes doivent être préalablement traitées avec l'émulsion adhérente PROBAU.

Mise en oeuvre : Mélanger de façon régulière avec de l'eau propre (env. 6 l pour 25 kg de produit) jusqu'à obtention d'un mortier sans grumeaux. Mélanger à nouveau après env. 5–10 minutes de pause. Appliquer le mortier de colle sur le support à l'aide d'une spatule à dents en peignant de façon régulière pour garantir un collage sur toute la surface. Ne poser les carreaux que sur de la colle fraîche. Éviter les surfaces creuses dans les endroits en permanence humides (piscines, terrasses, balcons). La colle doit dans ces cas également être appliquée sur le dos des plaques ou carreaux. En cas de pose sur des chapes de ciment chauffées, le chauffage au sol doit être éteint au moins un jour avant la pose et ne doit être rallumé qu'après le durcissement de la colle. Ne pas travailler par une température de l'air et du support inférieure à +5 °C. Protéger la colle fraîche du dessèchement, du gel et de la pluie.

Stockage : Au sec et conformément aux spécificités.

HRV Elastično ljepilo

Primjena: PROBAU elastično ljepilo za polaganje pločica, dekorativnih tankih četvrtaca (pločica), ploča od lakih materijala i ploča od tvrde pjene. Elastično ljepilo ljepilo na beton, žbuku, estrih, anhidritni estrih, zid od opeke i gips-kartonske ploče i laki beton. Isto tako za grijani estrih, balkone i fasade. Za unutarnje i vanjske radove. Postojan na mrazu. C 2TE prema DIN EN 12004, S1 prema DIN EN 12002.

Podloga: Podloga mora biti nosiva, stabilna oblika, suha, čista, bez ulja, premaza i prašine. Nepritrčvene dijelove treba ukloniti. Kod upijajućih podloga neophodan je prethodni tretman sa PROBAU vezivnim premazom.

Priprema: Elastično ljepilo miješati sa čistom vodom (cca. 6 l po pakovanju od 25-kg) dok se ne stvori mort bez grudvica. Nakon cca. 5–10 minuta još jednom promiješati. Ljepilo nazubljenim gletrom nanijeti na podlogu i ravnomjerno proćeljati, tako da je zagaranicano lijepljenje po čitavoj površini. Pločice položiti samo u svježe ljepilo. U „mokrim“ područjima (bazen, terasa, balkon) treba obratiti pažnju na polaganje bez supljina. U tom slučaju se ljepilo nanosi i na poleđinu ploča, odnosno pločica. Pri polaganju na grijani estrih podno grijanje se mora isključiti najmanje jedan dan prije polaganja i uključuje se tek nakon stvrdnjavanja ljepila. Ne primijeniti kod temperatura zraka i podloge ispod +5 °C. Zaštiti svježe ljepilo od prebrzog sušenja, mraza, kiše.

Skladištenje: Primjereno i na suhom.

| Format / Format / Format | Zahnung / Denture / Nazubljenje | Verbrauch / Rendement / Potrošnja |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fliesen / Carreaux / pločice | 4 x 4 x 4 mm | ca. 1,8 kg/m ² |
| Profilierter Rückseite / Dos profilé / profilirana poleđina | 6 x 6 x 6 mm | ca. 2,5 kg/m ² |
| Als Mittelbettmörtel / En tant que lit moyen / kao mort sa slojem srednje debljine | 8 x 8 x 8 mm | ≥ 4 kg/m ² |



PFKX 25
25 kg

Hergestellt für:
BAUHAUS (Schweiz) AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp/Bern

Service-Hotline:
0049 (0)1 80/3 00 04 62
9 Cent/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.
www.probau.eu

Der Hersteller dieses
Produktes ist zertifiziert
nach Qualitätsnorm
DIN EN ISO 9001.



25 kg

Flexkleber
PFKX 25

Für innen und außen
Hohe Klebkraft
Auch auf Heizestrichen



Colle flexible
Elastično ljepilo

25 kg

Zusätzlich empfehlen wir
PROBAU Haftemulsion
PROBAU Fliesenfuge flexibel

PROBAU®

Flexkleber
PFKX 25

25 kg

Colle flexible
Elastično ljepilo

