



PROBAU®

PROBAU®

PROBAU®

DEU Fliesenfuge

Anwendung: Hochwertiger Fugenschlämm-Mörtel für Fugenbreiten bis 5 mm. Für innen und außen.

Untergrund: Der Untergrund muss vor Verlegung ausgetrocknet sein. Die Fugen müssen ausgekratzt werden und frei von Ansetzmörtel oder Kleber sein. Unterschiedlich stark saugende Untergründe sowie unterschiedlich breite und tiefe Fugen können zu Fleckenbildung führen. Fugenschlämm-Mörtel darf nur auf geschlossensporigen Fliesen verarbeitet werden.

Verarbeitung: Fliesenfuge unter ständigem Rühren mit ca. 6 l sauberem Wasser pro 20-kg-Gebinde zu einem knollenfreien Mörtel anmischen. Bodenfliesen mit einem Gummischieber schräg zur Fuge einschlämmen. Wandfläche mit einem Fugenbrett verfugen. Nach dem Anziehen des Mörtels überschüssiges Material entfernen. Die Mörtelreste sind mit einem leicht feuchten Schwamm oder Schwamm Brett in kreisenden Bewegungen zu entfernen. Nach Aushärtung den gesamten Belag mit einem weichen, trockenen Tuch nachpolieren. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C. Frischen Mörtel vor zu schneller Austrocknung, Frost, Regen schützen. Nicht mehr Mörtel anrühren als in ca. 1 - 2 Stunden verarbeitet werden kann.

Verbrauch: Der Verbrauch richtet sich nach Fliesenformat, Fugenbreite sowie der Fugentiefe, ca. 0,2 bis 1 kg pro m².

Lagerung: Trocken und sachgerecht.

FRA Joint pour carrelage

Utilisation : Mortier de jointement de haute qualité pour des largeurs de joint jusqu'à 5 mm. Pour l'intérieur et l'extérieur.

Support : Le support doit être séché avant la pose. Les jointures doivent être grattées et nettoyées de toute trace de mortier ou de colle. Les surfaces absorbantes doivent être légèrement humidifiées. Des supports différemment absorbants ainsi que des jointures de largeur et de profondeur différentes peuvent créer des taches. N'appliquer que sur des carrelages non-poreux.

Mise en oeuvre : Mélanger de façon continue le joint pour carrelage à environ 6 l d'eau propre pour 20 kg de produit jusqu'à obtention d'un mortier sans grumeaux. Enduire le carrelage de sol en biais à l'aide d'un spatule en plastique et les carrelages muraux avec une planchette à joints. Enlever le matériel superflu après la pose de la jointure. Les restes de mortier peuvent être nettoyés avec une éponge légèrement humidifiée en mouvements circulaires. Après la prise, polir les surfaces avec un tissu doux et sec. Ne pas travailler par une température de l'air et du support inférieure à +5 °C. Protéger le mortier frais du dessèchement, du gel et de la pluie. Ne pas préparer plus de mortier qu'il ne peut en être utilisé en env. 1 - 2 heures.

Rendement : Le rendement dépend du format des carreaux et de la largeur et profondeur des joints, env. 0,2 à 1 kg par m².

Stockage : Au sec et conformément aux spécificités.

HRV Masa za fugiranje

Primjena: Visokokvalitetan mort za fugiranje za širine fuga do 5 mm. Za unutarnje i vanjske radove.

Podloga: Podloga mora biti suha prije fugiranja. Fuge ostrugati i iz fuge odstraniti ostatke morta i ljepljiva. Podloge koje različito jako upijaju kao i različito širine i duboke fuge mogu uzrokovati stvaranje mrlja. Vršiti obradu samo na pločicama sa zatvorenim porama.

Priprema: Masu za fugiranje u boji miješati sa cca. 6 l čiste vode po pakovanju od 20 kg dok se ne stvori mort bez grudvica. Podne pločice premazati gumenom lopaticom dijagonalno sa smjerom fuga, zidne površine obraditi daskom za fuge. Nakon stezanja morta odstraniti suvišni materijal. Kružnim pokretima odstraniti ostatke morta lagano navlaženom spužvom ili daskom sa spužvom. Nakon stvrdnjavanja cijelu površinu polirati mekom, suhom krpom. Ne vršiti obradu pri temperaturi zraka i podloge ispod +5 °C. Zaštititi svježi mort od prebrzog sušenja, mraza, kiše. Ne zamiješati više morta nego što se može obraditi u roku od cca. 1 - 2 sata.

Potrošnja: Potrošnja ovisi o veličini pločica, širini fuga kao i dubini fuge, cca. 0,2 do 1 kg po m².

Skладиštenje: Primjereno i na suhom.

Fliesenfuge

20 kg

Fliesenfuge

PFFU 20

**Für innen und außen
Fugenbreite bis 5 mm
Rissfreie Erhärtung**



**Joint pour carrelage
Masa za fugiranje**

20 kg

**Zusätzlich empfehlen wir
PROBAU Fliesenkleber**



**PFFU 20
20 kg**

Hergestellt für:
BAUHAUS (Schweiz) AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp/Bern

Service-Hotline:
0049 (0) 1 80/3 00 04 62
9 Cent/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.
www.probau.eu

Der Hersteller dieses
Produktes ist zertifiziert
nach Qualitätsnorm
DIN EN ISO 9001.

Nur im BAUHAUS®

PROBAU®

Fliesenfuge

PFFU 20

20 kg

**Joint pour carrelage
Masa za fugiranje**

