



PROBAU®

PROBAU®

PROBAU®

DEU Quarzsand

**Anwendung:** Feuergetrockneter Feinsand mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten für innen und außen. Quarzsand eignet sich u. a. zum Abstreuen von Fliesenbelägen nach dem Einschlämmen, zum Anmischen unterschiedlicher Putz- bzw. Mörtelrezepturen oder zur Befüllung von Standaschenbechern. Körnung 0,1 – 0,4 mm.

**Verarbeitung:** Je nach Anwendungsfall und Verarbeitungsrichtlinien wird der Quarzsand mit Zement und Kies vermisch. Als Faustformel gilt das Mischungsverhältnis 1 Raumteil Zement : 3 - 4 Raumteile Sand und Kies. Wird der Quarzsand z.B. Reparaturmörteln oder Spachtelmassen zugegeben, sind die Hinweise der Mörtelhersteller zu beachten. Mit zunehmender Quarzsandbeimischung verringert sich die Festigkeit des Mörtels.

**Verbrauch:** Der Verbrauch richtet sich nach dem Anwendungsgebiet, den jeweiligen Anforderungen bzw. Verarbeitungsrichtlinien.

**Lagerung:** Trocken und sachgerecht.

FRA Sable de quartz

**Utilisation :** Sable fin séché à la flamme utilisable dans de multiples situations pour l'intérieur et l'extérieur. Est entre autres adapté pour être répandu sur des revêtements carrelés après avoir été enduits, pour être mélangé à différentes méthodes de lavage ou de mortier ou encore pour remplir des cendriers sur pied. Grain 0,1 – 0,4 mm.

**Mise en oeuvre :** Selon les cas d'utilisation et les indications de préparation, on mélangera le sable de quartz avec du ciment et du gravier. La règle de base pour le mélange est : 1 portion de ciment pour 3-4 de mortier et gravier. Si le sable de quartz est rajouté par ex. à du mortier de réparation ou à de l'enduit, se référer aux indications du fabricant de mortier. Plus il y a de sable de quartz dans le mélange, plus la dureté du mortier est réduite.

**Rendement :** Le rendement dépend du domaine d'utilisation, des conditions et des indications de préparations.

**Stockage :** Au sec et conformément aux spécificités.

HRV Kvarcni pijesak

**Primjena:** Fini pijesak sušen vatrom sa višestrukim mogućnostima uporabe iznutra i izvana. Kvarcni pijesak je između ostalog prikladan za posipanje obloga od pločica nakon fugiranja, za pripremu (miješanje) različitih receptura za žbuku, odnosno mort ili za punjenje samostojećih pepeljara. Granulacija 0,1 - 0,4 mm.

**Priprema:** Prema primjeni i smjernicama za pripremu kvarcni pijesak se miješa sa cementom i šljunkom. Približna formula za omjer miješanja je 1 dio cementa: 3-4 dijela pijeska i šljunka. Ukoliko se kvarcni pijesak dodaje mortu za popravak ili masama za izravnavanje treba slijediti upute proizvođača morta. Sa većom količinom dodanog kvarcnog pijeska umanjuje se čvrstoća morta.

**Potrošnja:** Potrošnja ovisi o području primjene, dotičnim zahtjevima odnosno smjernicama za pripremu.

**Skladištenje:** Primjereno i na suhom.

DEU / FRA / HRV  
P-Sätze / Phrases-P / P-upozorenja

**P 102:** Das Fach ist in die Hände von Kindern gelangen. / Tenir hors de portée des enfants. / Ne smije dospjeti u dječje ruke.  
**P 301+310:** Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. / EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. / U slučaju progutanja: Kontaktirati odmah centar za otrovne slučaje ili lekara.

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG - Mühlerschweg 6 - 49090 Osnabrück  
Tel. +49 541 601-01 - Fax +49 541 601-853 - info@quick-mix.de - www.quick-mix.de



Gilt nur für Österreich

PQS 25  
25 kg

Hergestellt für:  
BAUHAUS (Schweiz) AG  
Sägetstrasse 5  
CH-3123 Belp/Bern

Service-Hotline:  
0049 (0)1 80/3 00 04 62  
9 Cent/Min. aus dem Festnetz,  
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.  
www.probau.eu

Der Hersteller dieses  
Produktes ist zertifiziert  
nach Qualitätsnorm  
DIN EN ISO 9001.



Nur im BAUHAUS®

Quarzsand eco

25 kg

Quarzsand eco

Vielseitiger Einsatz  
Körnung 0,1 – 0,4 mm  
Naturprodukt



Sable de quartz  
Kvarcni pijesak

25 kg

PROBAU®

Quarzsand eco  
PQS 25

25 kg

Sable de quartz  
Kvarcni pijesak

