weiß
blanc · bijela

PROBAU®

Maler-Acryl plus+

Acrylique plus+ pour peintres
Soboslikarski akril plus+

+ *extra schnell trocknend*
+ *extra schnell überstreichbar*
+ *extra haftstark*

Für innen & außen
Lösemittelfrei
Alterungsbeständig

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz123

310 ml

DEU Maler-Acryl plus+

Elasto-plastischer Fugendichtstoff auf Acryldispersionsbasis mit sehr guter Haftung auf Putz, Mauerwerk, Beton, Gasbeton oder Holz. Besonders schnell trocknend. Nach erfolgter Hautbildung überstreichbar. Das Produkt ist phthalatfrei und sehr emissionsarm. **Verwendungszweck:** PROBAU Maler-Acryl plus wird bevorzugt zum Schließen von Rissen und zur Abdichtung von Fugen mit geringer Dehnungsbelastung an Holzfenster- und Türrahmen, Rolladenkästen und Fensterbänken eingesetzt. **Hinweise:** Nicht geeignet für dauerhaft feuchte Bereiche und nicht für PP, PE, Teflon und Bitumenuntergründe sowie Marmor- und Naturstein. Nicht bei Regen oder auf nassen Untergründen anwenden. Mit handelsüblichen Farb-, Lack- und Lasursystemen überstreichbar (wir empfehlen vorab eine Eigenprüfung an einer Probefläche). **Untergrund:** Die Haftflächen müssen fest, sauber, trocken, öl- und fettfrei sowie frei von losen Teilen sein. Stark saugende Untergründe mit einer Mischung aus 1:3 Acryl/Wasser vorbehandeln. Fugendichtstoff vor Hautbildung mit einem mit Wasser befeuchteten Glättwerkzeug abziehen. **Verbrauch:** Ausreichend für ca. 8-9 m bei einer Fugendimension von 6 x 6 mm. **Verarbeitungstemp.:** +5°C bis +40°C (optimal +5°C bis +20°C). **Hautbildungszeit:** nach ca. 10 Min. **Aushärtung:** 1 -2 mm/pro Tag (durch Abgabe von Wasser). **Temperaturbeständigkeit:** -25°C bis +80°C. **Zulässige Gesamtverformung:** 12,5 %. **Lagerung:** kühl, trocken, frostfrei. **Mindesthaltbarkeitsdatum:** In ungeöffneter Originalverpackung 24 Monate ab Herstellungsdatum, siehe Stempelaufdruck. **Entsorgung:** Nur ein restentleertes Gebinde ist recyclingfähig. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen wird keine Haftung übernommen.

F Acrylique plus+ pour peintres

Masse d'étanchéité élastoplastique pour joints, à base de dispersion acrylique, avec une très bonne adhérence sur les crépis et enduits, les ouvrages de maçonnerie, le béton, le béton cellulaire ou le bois. Sèche très rapidement. Application de peinture possible dès formation d'une peau. Le produit est exempt de phtalate et ne présente que de faibles émissions. **Domaine d'utilisation :** L'Acrylique plus PROBAU s'utilise de préférence pour le bouchage de fissures et pour l'étanchéification de joints non soumis à de fortes contraintes par dilatation sur les cadres de fenêtres et de portes, les caissons de volet roulant et les rebords de fenêtres. **Remarques :** Ne convient pas à une application dans des zones durablement humides ni aux supports en PP, PE, teflon et bitumineux. Ne pas utiliser en cas de pluie ou sur des supports mouillés. Peinture possible par des peintures, laques et glacis du commerce (nous recommandons d'effectuer un test d'aptitude sous propre régie sur une surface d'essai). **Support :** Les surfaces de contact doivent être fermes, propres, sèches, exemptes d'huile et de graisse et libérées de parties non adhérentes. Les supports fortement absorbants doivent être prétraités à un mélange de 1:3 d'eau/de masse acrylique. Avant la formation d'une peau, aplanir la masse de jointoiement avec une lisseuse humectée d'eau. **Consommation :** Suffit pour environ 8 à 9 m si les joints sont de 6 x 6 mm. **Température de mise en œuvre :** +5°C à +40°C (optimal : +5°C à +20°C). **Temps de formation d'une peau :** Au bout d'environ 10 minutes. **Durcissement complet :** 1 à 2 mm/par jour (par évaporation d'eau). **Résistance à la température :** -25°C à +80°C. **Déformation totale admise :** 12,5 %. **Stockage :** à froid, au sec, à l'abri du gel. **Date limite de consommation :** Dans l'emballage d'origine non entamé pendant 24 mois à partir de la date de fabrication, voir les indications sur le cachet. **Élimination :** Seule une cartouche entièrement vide peut être recyclée. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs techniques d'utilisation et leurs conséquences.

HR Soboslikarski akril plus+

Elastoplastično brtvilo za reške na bazi akrilne disperzije, odlično prianja na žbuci, ziđu, betonu, plinobetonu ili drvu. Posebno se brzo suši. Kada se stvori kožica, može se premazivati. Proizvod ne sadrži ftalate i niske je razine emisija. **Svrha uporabe:** Soboslikarski akril plus PROBAU ima prednost u uporabi za zatvaranje pukotina i brtvljenje reški s malim dilatacijskim opterećenjem na okvirima drvenih prozora i vrata, kutijama za rolete i prozorskim klupicama. **Napomene:** Nije prikladan za trajno vlažna područja niti za PP, PE, teflon i bitumenske podloge te mramor i prirodni kamen. Nije za primjenu na kiši ili mokrim podlogama. Može se premazivati uobičajenim sustavima boja, lakova i lazura (prije toga preporučujemo da sami isprobate na probnoj površini). **Podloga:** Prianjajuće površine moraju biti čvrste, čiste, suhe, bez ulja i masti te bez slobodnih dijelova. Podloge koju jako upijaju prethodno tretirajte mješavinom od 1:3 vode/akrila. Brtvilo za reške prije stvaranja kožice skinite gladilicom navlaženom vodom. **Potrošnja:** Dovoljno za oko 8-9 m kod reški dimenzija 6x6 mm. **Temperatura obrade:** +5°C do +40°C (optimalno +5°C do +20°C). **Vrijeme stvaranja kožice:** nakon oko 10 min. **Stvrdnjavanje:** 1-2 mm/po danu (otpuštanjem vode). **Otpornost na temperaturu:** -25°C do +80°C. **Dozvoljena ukupna deformacija**: 12,5 %. **Skladištenje:** na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od smrzavanja. **Rok valjanosti:** U neotvorenoj originalnoj ambalaži 24 mjeseca od datuma proizvodnje, vidi otisak pečata. **Zbrinjavanje:** Oporabljiva je samo posve ispražnjena ambalaža. Ne preuzimamo odgovornost za pogreške u primjeni i njihove posljedice.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung und Trocknung gründlich lüften. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht für Lebensmittel- oder Trinkwasserbereiche geeignet. Kann Spuren von Isothiazolinonen enthalten. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. **Beratung unter Service-Hotline: +49 541 601-601.** Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Conserver hors de portée des enfants. Bien aérer lors de la mise en œuvre et du séchage. Éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en œuvre. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Ne convient pas aux domaines des produits alimentaires et de l'eau potable. Peut contenir des traces d'isothiazolinone. Peut provoquer une réaction allergique. **Conseil par notre service d'assistance téléphonique : +49 541 601-601.** Fiche de sécurité disponible sur demande.

Čuvati izvan dohvata djece. Tijekom obrade i sušenja temeljito prozračiti prostoriju. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U slučaju kontakta s očima ili kožom odmah temeljito isprati vodom. Nije prikladno za uporabu u blizini prehrambenih proizvoda ili pitke vode. Može sadržavati tragove izotiazolinona. Može izazvati alergijsku reakciju. **Savjetovanje na telefonskoj liniji: +49 541 601-601.** Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

CE 0757
18 Weitere Informationen zur Leistungserklärung unter www.probau.eu
QUICK-110509-00-EN15651-1
EN 15651-1 F-EXT-INT

Gilt nur für Österreich

PMAC 310

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenescheweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 541 601-01
Fax +49 541 601-853
info@quick-mix.de www.quick-mix.de

Service-Hotline: 0049 (0)180/3000462
9 Cent/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.
www.probau.eu

Hergestellt für:
BAUHAUS (Schweiz) AG
Sägetstrasse 5 • CH-3123 Belp/Bern

Der Hersteller dieses Produktes ist zertifiziert nach Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001.

Nur im BAUHAUS

V1
QU/353696
4 004637 353696