



Aquadicht

**Wasserdicht und lichtecht
Extra haftstark
Hoch alterungsbeständig**



**Aqua-Etanche
Aquadicht**

310 ml

DEU Aquadicht

Dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Silikonpolymerbasis (essigvernetzend). **Verwendungszweck:** PROBAU Aquadicht ist speziell für die Konstruktion von rahmenlosen Volglas-Aquarien für Süß- und Salzwasser bis 300 Liter sowie für Terrarien und Plantarien geeignet. **Werkstoff:** PROBAU Aquadicht härten in Kontakt mit Luftfeuchtigkeit an. Der Eigengenug erhält sich nach endgültiger Durchhärtung. Während des Glättens darf das Glättmittel die Silikonfuge nicht unterspielen. Vor der Endfüllung des Aquariumbeckens mit Wasser muss der Silikondichtstoff vollständig ausgehärtet sein. Die Aushärtzeit hängt von der Fugendimension (Schichtstärke) ab und kann 4-8 Tage betragen. Anschließend muss das Aquarium 3 - 4 mal 24 Stunden lang mit frischem Wasser nachgespült werden, um die letzten Reste des Vulkanisationsproduktes (Essigsäure) zu entfernen. Härfprüfung vor Anwendung werden empfohlen. **Untergrund:** Die Fugenflanken müssen trocken, sauber, Öl- und fettfrei sein. Fäls erforderlich, zuvor den Untergrund unter Verwendung eines sauberen und farbstofffreien Luches mit einem Bettlösenden und rückstandsfeindlichen Abdampfenden Lösemittel entfetten. Reichweite ca. 6 m bei 10 x 10 mm. **Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +40°C. **Hautbildungszeit:** nach ca. 10-15 Min. **Aushärtung:** ca. 2 mm/pro Tag (je nach Schichtstärke, Luftfeuchtigkeit und Temperatur). **Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +180°C. **Farbe:** siehe Aufdruck. **Lagerung:** kühl, trocken, frostfrei. **Mindeshaltbarkeitsdatum:** In ungeöffneter Originalverpackung 24 Monate ab Herstellungsdatum, siehe Stempelaufdruck. **Entsorgung:** Nur ein restentieres Gebinde ist recyclingfähig. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen wird keine Haftung übernommen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

F Aquae-Etanche

Masse d'étanchéification de joints à un composant, à base de polymère siliconé (réticulation au vinaigre) et à élasticité permanente. **Domaine d'utilisation :** PROBAU Aqua-Etanche est conçu spécialement pour la construction d'aquariums tout en verre et sans cadre, remplis de jusqu'à 300 litres l'eau saline ou douce, ou pour les terrariums et les bassins à plantes. **Matériaux :** PROBAU Aqua-Etanche durcit au contact de l'humidité de l'air. L'odeur spécifique disparaît après le durcissement complet. Lors du lissage, le produit utilisé à cet effet ne doit pas pénétrer sous le silicium du joint. Avant le premier remplissage d'eau, le silicium d'étanchéification du bâti d'aquarium doit avoir entièrement durci. La durée de durcissement dépend des dimensions du joint (épaisseur de couche) et peut durer 4 à 8 jours. Ensuite, l'aquarium doit être rinçé 3 à 4 fois à l'eau fraîche pendant que chaque fois 24 heures afin d'enlever tous les restes de produit de vulcanisation (acide acétique). Il est conseillé de procéder à des contrôles d'adhérence avant toute utilisation. **Support :** Les flans des joints doivent être secs, exempts de souillures, d'huile et de graisse et résister aux charges prévues. Si nécessaire, nettoyez le support au préalable avec un chiffon propre non peluches et avec un solvant qui ne laisse pas de résidus après son évaporation. Rendement : 6 m environ pour 10 x 10 mm. **Température de mise en œuvre :** +5°C à +40°C. **Temps de formation d'une peau :** Au bout d'environ 10 à 15 minutes. **Durcissement complet :** environ 2 mm/par jour (en fonction de l'épaisseur de couche, de l'humidité ambiante et de la température). **Résistance aux températures :** -40°C à +180°C. **Couleur :** Voir l'étiquette. **Date limite de consommation :** Dans l'emballage d'origine non entamé pendant 24 mois à partir de la date de fabrication, voir les indications sur le cachet. **Stockage :** à froid, au sec, à l'abri du gel. **Élimination :** Seule une carte étiquette entièrement vide peut être recyclée. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs techniques d'utilisation et leurs conséquences. Tenir hors de portée des enfants. Fiche de sécurité disponible sur demande.

HR Aquadicht

Trajno elastično, jednokomponentno brtvo do reške na bazi silikonskog polimera (umećivanje octom). **Svrha uporabe:** brtvo Aquadicht PROBAU prikladno je specijalno za izradu potpuno ostakljivih akvarija bez olivra za slatku i slani vodu do 300 litara te za terarije i planitarije. **Materijal:** brtvo Aquadicht PROBAU stvarajuva se u dodiru s vlažnošću iz zraka. Miris nestaje kada se potpuno stvrdne. Tijekom zaglavljivanja sredstvo za zaglavljivanje ne smije ući ispod silikonske reške. Prije prve punjenja akvarija vodom silikonsko brtvo mora se potpuno stvrdnuti. Vrijeme stvarjanja ovisi o dimenzijama reške (debljinu sloja) i može trajati 4 - 8 dana. Nakon toga akvarij valja 3 - 4 puta na 24 sata isprati svježom vodom kako bi se uklonili posljedici produkta vulkanizacije (octena kiselina). Preporučuje se prije primjene provjeriti priručanje. Preporučuje se prije primjene provjeriti priručanje. **Podloga:** bočne strane reški moraju biti suhe/čiste, bez ulja i masti te nosive. Ako je potrebno, podlogu prethodno odmasniti čistom krom koja ne sadrži bojila i otapalom koje otapa masnoću i koje isparava bez ostataka. Domet oko 6 m kod 10 x 10 mm. **Temperatura obrade:** +5°C do +40°C. **Vrijeme stvaranja kozice:** nakon oko 10-15 min. **Stvarjanje:** oko 2 mm/dan (ovisno o debljinu sloja, vlažnosti zraka i temperaturi). **Otpornost na temperaturu:** -40°C do +180°C. **Skladistjenje:** na hladnom i suhom mestu, zaštićeno od snimanja. **Boja:** vidi otisk pečata. **Rok valjanosti:** neotvorenog originalnog ambalaži 24 mjeseci od datuma proizvodnje, vidi otisk pečata. **Zbrinjavanje otpada:** oporabljivo je samo posve ispravljena ambalaža. Ne preuzimamo odgovornost za pogreške u primjeni i njihove posljedice. Cuvati izvan dohvata djeca. Sigurnosno-tehnicički list dostupan na zahtjev.



Gilt nur für Österreich

Hergestellt für:

BAUHAUS (Schweiz) AG
Sägetrasse 5 • CH-3123 Belp/Bern

Der Hersteller dieses Produktes ist zertifiziert
nach Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001.

PAQA 310


quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 541 601-01
Fax. +49 541 601-853
info@quick-mix.de www.quick-mix.de

Service-Hotline: 0049 (0) 80/3000462
9 Cent/Min., aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.
www.probau.eu



Nur im

BAUHAUS



4004637346643